



Бяло отвътре

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.066502401 / EAN 4007955665120

10l / Номер на артикула.066503401 / EAN 4007955665137



За боядисване на стени и тавани в закрити помещения. За минерални основи (като варовикова и циментова мазилка, зидария и бетон), както и за тапети с груба текстура, минерални бояджийски нетъкани материали, гипсокартонни и гипсоволокнени плоскости и подобни основи. Благодарение на микрокристалната си структура боята притежава висока дифузионна способност на водната пара и по този начин допринася за приятен микроклимат в помещението.

- за бели, матови покрития
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход
- Контрастно съотношение: клас H₁₀-2 при покриваемост 6 м²/л
- Устойчивост на износване при мокро триене: клас R 3 съгласно DIN EN 13300
- Степен на гланц: G4 – матов
- макс. размер на зърната: S1 – фин

Област на приложение

Вътрешна боя с дифузионна пропускливост за боядисване на стени и тавани. Идеална за минерални основи, тапети с груба текстура и гипсокартон.

Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста и стабилна. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепиловите бои и отлепелите части от мазилката. Предварително обработете силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности с грунд proMineral.

Обработка

Преди употреба добре разбъркайте боята за вътрешни повърхности и я нанесете с четка, валик или подходящо устройство за пръскане. При необходимост нанесете два слоя. При това основният слой може да се разрежи с максимум 5 % вода. Покриващият слой се нанася неразреден след пълното изсъхване на първия слой боя. Не нанасяйте при температура на основата и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Оцветяване:

За цветни покрития вътрешната бяла боя може да се оцвети с максимум 3 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) или с цветни бои proMineral.

Време за изсъхване:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност) времето за изсъхване е около 6–12 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за изсъхване може да се удължи.

Потребление

1 л е достатъчен за около 6–8 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на pH-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 0,5 г/л.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.