



## Бяло отвътре

### Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.066502401 / EAN 4007955665120

10l / Номер на артикула.066503401 / EAN 4007955665137



За боядисване на стени и тавани в закрити помещения. За минерални основи (като варовикова и циментова мазилка, зидария и бетон), както и за тапети с груба текстура, минерални бояджийски нетъкани материали, гипсокартонни и гипсоволокнени плоскости и подобни основи. Благодарение на микрокристалната си структура боята притежава висока дифузионна способност на водната пара и по този начин допринася за приятен микроклимат в помещението.

- за бели, матови покрития
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход
- Контрастно съотношение: клас H<sub>10</sub>-2 при покриваемост 6 м<sup>2</sup>/л
- Устойчивост на износване при мокро триене: клас R 3 съгласно DIN EN 13300
- Степен на гланц: G4 – матов
- макс. размер на зърната: S1 – фин

### Област на приложение

Вътрешна боя с дифузионна пропускливост за боядисване на стени и тавани. Идеална за минерални основи, тапети с груба текстура и гипсокартон.

### Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста и стабилна. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепиловите бои и отлепелите части от мазилката. Предварително обработете силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности с грунд proMineral.

### Обработка

Преди употреба добре разбъркайте боята за вътрешни повърхности и я нанесете с четка, валик или подходящо устройство за пръскане. При необходимост нанесете два слоя. При това основният слой може да се разрежи с максимум 5 % вода. Покриващият слой се нанася неразреден след пълното изсъхване на първия слой боя. Не нанасяйте при температура на основата и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

#### Оцветяване:

За цветни покрития вътрешната бяла боя може да се оцвети с максимум 3 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) или с цветни бои proMineral.

#### Време за изсъхване:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност) времето за изсъхване е около 6–12 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за изсъхване може да се удължи.

### Потребление

1 л е достатъчен за около 6–8 м<sup>2</sup> при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното

#### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

## **Съхранение**

Съхранявайте опаковката добре затворена на хладно място, но далеч от замръзване.

## **Бележки**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на pH-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 0,5 г/л.

## **Намек:**

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.