



Глинена боя

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.066602401 / EAN 4007955666127
10l / Номер на артикула.066603401 / EAN 4007955666134



Топлобяла боя за вътрешна употреба за боядисване на стени и тавани върху минерални основи (като глинена, гипсова, варова и циментова мазилка, зидария и бетон), тапети с груба текстура, минерални бояджийски тъкани, здраво прилепнали и абсорбиращи дисперсионни и минерални бои, гипсокартонни и гипсоволокнени плоскости и подобни основи. Има изравняващо действие върху влажността на въздуха в помещението и по този начин допринася за приятен микроклимат.

- с добро покритие
- регулира влажността и е дишаш
- лесно нанасяне с валяк или четка
- пропусклив за водна пара
- без разтворители и без пластификатори
- без съставки от животински произход
- Контрастно съотношение: клас H₁₀-2 при покриваемост 7 м²/л
- Устойчивост на износване при мокро триене: клас R 4 съгласно DIN EN 13300
- Степен на гланц: G3 матов
- Макс. размер на зърната: S1 – фин

Област на приложение

Топла бяла боя за вътрешни стени и тавани. Регулира влажността, идеална за минерални основи, тапети с груба текстура и гипсокартон.

Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста и стабилна. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепиловите бои и отлепелите части от мазилката. Предварително обработете силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности с грунд proMineral.

Обработка

Преди употреба добре разбъркайте глинената боя и я нанесете с четка, валяк или подходящо устройство за пръскане. При необходимост нанесете два слоя. При това основният слой може да се разрежи с максимум 10 % вода. Покриващият слой се нанася неразреден след пълното изсъхване на първия слой боя. Не се нанася при температура на основата и в помещението под +5 °C. Работните инструменти се почистват с вода веднага след употреба.

Оцветяване:

За цветни покрития глинената боя може да се оцвети с максимум 4 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) или с цветни бои proMineral.

Време за изсъхване:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност) времето за изсъхване е около 6 – 12 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за изсъхване може да се удължи.

Статус: 06.10.2026

Страница 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Емейл info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Потребление

1 л е достатъчен за около 6 – 8 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

Бележки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на рН-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 0,5 g/l.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.