



Глинена мазилка

Технически информационен лист

7kg / Номер на артикула.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Номер на артикула.066005401 / EAN 4007955660156



Топлобяла, финозърнеста мазилка за стени и тавани във вътрешни помещения. Има изравняващо действие върху влажността на въздуха в помещението и по този начин допринася за приятен микроклимат. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова, циментова и глинена мазилка, зидария и бетон), гипсокартон и гипсофиброви плоскости, както и върху здраво прилепнали и абсорбиращи покрития от дисперсионни и минерални бои.

- фина структура – размер на зърната 0,5 мм
- лесно нанасяне с валяк или четка
- особено дишаща
- регулиращ влажността
- пропусклив за водна пара
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

Област на приложение

Топлобяла мазилка с фина зърнестост за вътрешни стени и тавани. Регулира климата в помещението, идеална за нанасяне върху мазилка, бетон, гипсокартон и минерални бои.

Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста, стабилна и леко абсорбираща. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепилните бои и отлепелите части от мазилката. Предварително обработете силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности с грунд proMineral.

Обработка

Преди употреба добре разбъркайте глинената мазилка и я нанесете с валяк, четка или шпатула, като придадете творческа текстура по ваш избор. При светли и равномерни основи често е достатъчно едно нанасяне. При това се получава фина текстура на мазилката. За да се получи по-изразена структура, след като първият слой изсъхне напълно, се нанася още един слой. Втори слой трябва да се нанесе и при много тъмни или неравномерни основи. В този случай основният слой може да се разрежи с максимум 10 % вода. Покриващият слой се нанася неразреден след пълното изсъхване на първия слой. Не се нанася при температура на основата и в помещението под +5 °C. Работните инструменти се почистват с вода веднага след употреба.

Оцветяване:

За цветни покрития глинената мазилка може да се оцвети с максимум 4 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) или с цветни бои proMineral.

Време за съхнене:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа) времето за съхнене е около 24 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за съхнене може да се удължи.

Статус: 05.10.2026

Страница 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имеил info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Възможност за преобоядисване:

Глинената мазилка е подходяща като финашно покритие, но може и да бъде преобоядисана. За тази цел се препоръчва например proMineral глинена боя.

Потребление

1 кг е достатъчен за около 2,5 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на повърхността. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

Бележки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на pH-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.