



## Глинена мазилка

### Технически информационен лист

7kg / Номер на артикула.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Номер на артикула.066005401 / EAN 4007955660156



Топлобяла, финозърнеста мазилка за стени и тавани във вътрешни помещения. Има изравняващо действие върху влажността на въздуха в помещението и по този начин допринася за приятен микроклимат. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова, циментова и глинена мазилка, зидария и бетон), гипсокартон и гипсофиброви плоскости, както и върху здраво прилепнали и абсорбиращи покрития от дисперсионни и минерални бои.

- фина структура – размер на зърната 0,5 мм
- лесно нанасяне с валяк или четка
- особено дишаща
- регулиращ влажността
- пропусклив за водна пара
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

### Област на приложение

Топлобяла мазилка с фина зърнестост за вътрешни стени и тавани. Регулира климата в помещението, идеална за нанасяне върху мазилка, бетон, гипсокартон и минерални бои.

### Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста, стабилна и леко абсорбираща. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепилните бои и отлепелите части от мазилката. Предварително обработете силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности с грунд proMineral.

### Обработка

Преди употреба добре разбъркайте глинената мазилка и я нанесете с валяк, четка или шпатула, като придадете творческа текстура по ваш избор. При светли и равномерни основи често е достатъчно едно нанасяне. При това се получава фина текстура на мазилката. За да се получи по-изразена структура, след като първият слой изсъхне напълно, се нанася още един слой. Втори слой трябва да се нанесе и при много тъмни или неравномерни основи. В този случай основният слой може да се разрежи с максимум 10 % вода. Покриващият слой се нанася неразреден след пълното изсъхване на първия слой. Не се нанася при температура на основата и в помещението под +5 °C. Работните инструменти се почистват с вода веднага след употреба.

#### Оцветяване:

За цветни покрития глинената мазилка може да се оцвети с максимум 4 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) или с цветни бои proMineral.

#### Време за съхнене:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа) времето за съхнене е около 24 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за съхнене може да се удължи.

Статус: 05.10.2026

Страница 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имеил info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

#### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Възможност за преобоядисване:

Глинената мазилка е подходяща като финашно покритие, но може и да бъде преобоядисана. За тази цел се препоръчва например proMineral глинена боя.

## **Потребление**

1 кг е достатъчен за около 2,5 м<sup>2</sup> при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на повърхността. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

## **Съхранение**

Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

## **Бележки**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на pH-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

### **Намек:**

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.