# Грундиране

Технически информационен лист

5l / Артикулен номер 066302401 / EAN 4007955663126




Грунд за система на минерална основа. Грундът proMineral създава стабилна и равномерно абсорбираща основа, която е идеална за последващо боядисване с продуктите proMineral. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова и циментова мазилка, зидария и бетон), както и върху гипсокартон, гипсофиброви плоскости и подобни основи в закрити помещения. След изсъхване става прозрачен.

- идеална основа за продукти на базата на вар, глина и силикати
- укрепва повърхности, от които се отделя пясък и креда
- регулира абсорбционната способност
- готов за употреба
- пропусклив за водна пара
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

## Област на приложение

Минерален грунд за вътрешна употреба. Осигурява устойчиви повърхности с равномерна абсорбция за боите proMineral и след изсъхване става прозрачен.

## Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста и без мазнини. Премахнете старите слоеве боя, които не се държат здраво, както и отлепените части от мазилката. Покрийте с фолио повърхностите, които не се грундират, преди нанасянето.

## Обработка

Преди употреба разбъркайте грунда и го нанесете в неразреден вид върху основата с четка или кисточка. Избягвайте пръски върху стъкло, алуминий, керамика, мрамор и подобни материали. Непреднамерените пръски се отстраняват незабавно с вода. Последващите работи се извършват едва след пълното изсъхване на грунда. Не се нанася при температура на основата и стайната температура под +5 °C. Работните инструменти се почистват с вода веднага след употреба. Не се смесва с други продукти.

Време за изсъхване:
При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност) времето за изсъхване е около 4 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за изсъхване може да се удължи.

## Потребление

1 л е достатъчен за около 6–8 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

## Съхранение

Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имейл info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Намек:**
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

## Бележки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на pH-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 g/l.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имейл info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Намек:**
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.