



Грундиране

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.066302401 / EAN 4007955663126



Грунд за система на минерална основа. Грундът proMineral създава стабилна и равномерно абсорбираща основа, която е идеална за последващо боядисване с продуктите proMineral. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова и циментова мазилка, зидария и бетон), както и върху гипсокартон, гипсофиброви плоскости и подобни основи в закрити помещения. След изсъхване става прозрачен.

- идеална основа за продукти на базата на вар, глина и силикати
- укрепва повърхности, от които се отделя пясък и креда
- регулира абсорбционната способност
- готов за употреба
- пропусклив за водна пара
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

Област на приложение

Минерален грунд за вътрешна употреба. Осигурява устойчиви повърхности с равномерна абсорбция за боите proMineral и след изсъхване става прозрачен.

Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста и без мазнини. Премахнете старите слоеве боя, които не се държат здраво, както и отлепените части от мазилката. Покрийте с фолио повърхностите, които не се грундират, преди нанасянето.

Обработка

Преди употреба разбъркайте грунда и го нанесете в неразреден вид върху основата с четка или кисточка. Избягвайте пръски върху стъкло, алуминий, керамика, мрамор и подобни материали. Непреднамерените пръски се отстраняват незабавно с вода. Последващите работи се извършват едва след пълното изсъхване на грунда. Не се нанася при температура на основата и стайната температура под +5 °C. Работните инструменти се почистват с вода веднага след употреба. Не се смесва с други продукти.

Време за изсъхване:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност) времето за изсъхване е около 4 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за изсъхване може да се удължи.

Потребление

1 л е достатъчен за около 6–8 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

Бележки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на рН-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 g/l.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.