



Минерална фина мазилка

Технически информационен лист

8kg / Номер на артикула.060502401 / EAN 4007955605126

15kg / Номер на артикула.060503401 / EAN 4007955605133



Фина мазилка на силикатна основа за структурирани покрития във вътрешни помещения. Минералната фина мазилка има изравняващо действие върху влажността на въздуха в помещението и по този начин допринася за приятен микроклимат. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова, циментова и глинена мазилка, зидария и бетон), гипсокартон и плоскости за сухо строителство, както и върху матови, абсорбиращи дисперсионни основи.

- фина структура на мазилката (зърнистост 0,5 мм)
- лесно нанасяне с валяк или четка
- бяло, покриващо
- дишаща и регулираща влажността
- пропусклив за водна пара
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

Област на приложение

Силикатова фина мазилка за структурирани вътрешни мазилки. Идеална за минерални основи, гипсокартон и плоскости за сухо строителство. Може да се нанася и върху матови, абсорбиращи дисперсионни мазилки.

Подготовка

Повърхността трябва да е твърда, суха, устойчива, чиста и без разделителни средства. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепилните бои и отлепелите части от мазилката. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности трябва да бъдат предварително обработени с грунд proMineral.

Обработка

Преди употреба минералната фина мазилка трябва да се разбърка добре и да се нанесе с валяк, четка или кител. Да не се нанася при температура на основата и в помещението под +5 °C. Работните инструменти трябва да се измият с вода веднага след употреба.

Оцветяване:

За цветни покрития минералната фина мазилка може да се оцвети с максимум 5 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) или с цветни бои proMineral.

Възможност за преобоядисване:

Минералната фина мазилка е подходяща като декоративно финишно покритие, но може и да бъде преобоядисана. За тази цел се препоръчва например proMineral „Интерьорно бяло“.

Време за изсъхване:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа) времето за изсъхване е около 8 – 12 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за изсъхване може да се удължи.

Статус: 06.10.2026

Страница 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имейл info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Потребление

1 кг е достатъчен за около 1,8 – 2,5 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

Бележки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на рН-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Съдържание на ЛОС в този продукт: макс. 1 g/l.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.