# Минерална фина мазилка

Технически информационен лист

8kg / Артикулен номер 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Артикулен номер 060503401 / EAN 4007955605133




Фина мазилка на силикатна основа за структурирани покрития във вътрешни помещения. Минералната фина мазилка има изравняващо действие върху влажността на въздуха в помещението и по този начин допринася за приятен микроклимат. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова, циментова и глинена мазилка, зидария и бетон), гипсокартон и плоскости за сухо строителство, както и върху матови, абсорбиращи дисперсионни основи.

- фина структура на мазилката (зърнистост 0,5 мм)
- лесно нанасяне с валяк или четка
- бяло, покриващо
- дишаща и регулираща влажността
- пропусклив за водна пара
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

## Област на приложение

Силикатова фина мазилка за структурирани вътрешни мазилки. Идеална за минерални основи, гипсокартон и плоскости за сухо строителство. Може да се нанася и върху матови, абсорбиращи дисперсионни мазилки.

## Подготовка

Повърхността трябва да е твърда, суха, устойчива, чиста и без разделителни средства. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, лепилните бои и отлепелите части от мазилката. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности трябва да бъдат предварително обработени с грунд proMineral.

## Обработка

Преди употреба минералната фина мазилка трябва да се разбърка добре и да се нанесе с валяк, четка или кител. Да не се нанася при температура на основата и в помещението под +5 °C. Работните инструменти трябва да се измият с вода веднага след употреба.

Оцветяване:
За цветни покрития минералната фина мазилка може да се оцвети с максимум 5 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) или с цветни бои proMineral.

Възможност за пребоядисване:
Минералната фина мазилка е подходяща като декоративно финишно покритие, но може и да бъде пребоядисана. За тази цел се препоръчва например proMineral „Интерьорно бяло“.

Време за изсъхване:
При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа) времето за изсъхване е около 8 – 12 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за изсъхване може да се удължи.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имейл info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Намек:**
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

## Потребление
1 кг е достатъчен за около 1,8 – 2,5 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

## Съхранение
Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но далеч от замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

## Бележки
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Поради високата стойност на pH-то избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Съдържание на ЛОС в този продукт: макс. 1 g/l.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имейл info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Намек:**
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.