



## Варовиково-минерална боя

### Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.068502401 / EAN 4007955685128

10l / Номер на артикула.068503401 / EAN 4007955685135



Готова за употреба минерална боя на базата на хидрат на бял вар за устойчиви на изтриване вътрешни покрития. Боята има изравняващо действие върху влажността на въздуха в помещението и по този начин допринася за приятен микроклимат. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова, циментова и глинена мазилка, зидария и бетон), гипскартон и гипсово-фиброви плоскости, минерални бояджийски мрежи и подобни основи. Може да се нанася и върху матови, абсорбиращи дисперсионни основи.

- фин минерален оттенък с висока степен на белота
- добро покритие – клас на покриваемост 2
- Коефициент на контрастност  $N_{10}$ , клас 2 съгласно DIN EN 13300 при 6 м<sup>2</sup>/л
- предотвратява появата на мухъл благодарение на високата алкалност
- регулира влажността и е дишаш
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

### Област на приложение

Готова за употреба боя на варова основа за устойчиви на изтриване вътрешни боядисвания. Регулира влажността, притежава висока дифузионна способност за водна пара, идеална за мазилка, бетон, гипскартон и подобни основи.

### Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста и стабилна. Премахнете старите бои, лепиловите бои и отлепелите части от мазилката. Предварително обработете силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности с грунд proMineral.

### Обработка

Преди употреба разбъркайте добре варо-минералната боя и я нанесете с четка, мазилка или валяк. При необходимост, след като първият слой изсъхне напълно, нанесете втори слой. Не нанасяйте при температура на основата и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

#### Оцветяване:

За цветни покрития варо-минералната боя може да се оцвети с максимум 3 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd).

#### Време за съхнене:

При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност) времето за съхнене е около 8 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за съхнене може да се удължи.

### Потребление

1 л е достатъчен за около 6 м<sup>2</sup> при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

#### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

## Съхранение

Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но без да се излагат на замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени съдове. Изсърхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

## Бележки

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Защитете повърхностите, които няма да се боядисват (като например стъкло, дърво и др.), от пръски. Варо-минералната боя може безпроблемно да се пребоядисва със същия материал. Преди употребата на други бои варовиково-минералната боя трябва да се измие или изчетка.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.