Варовиково-минерална боя

Технически информационен лист

5l / Артикулен номер 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Артикулен номер 068503401 / EAN 4007955685135



Готова за употреба минерална боя на базата на хидрат на бял вар за устойчиви на изтриване вътрешни покрития. Боята има изравняващо действие върху влажността на въздуха в помещението и по този начин допринася за приятен микроклимат. Може да се нанася върху минерални основи (като гипсова, варова, циментова и глинена мазилка, зидария и бетон), гипсокартон и гипсово-фиброви плоскости, минерални бояджийски мрежи и подобни основи. Може да се нанася и върху матови, абсорбиращи дисперсионни основи.

- фин минерален оттенък с висока степен на белота
- добро покритие – клас на покриваемост 2
- Коефициент на контрастност H_{10}, клас 2 съгласно DIN EN 13300 при 6 м²/л
- предотвратява появата на мухъл благодарение на високата алкалност
- регулира влажността и е дишащ
- без консерванти и без омекотители
- без съставки от животински произход

Област на приложение

Готова за употреба боя на варова основа за устойчиви на изтриване вътрешни боядисвания. Регулира влажността, притежава висока дифузионна способност за водна пара, идеална за мазилка, бетон, гипсокартон и подобни основи.

Подготовка

Повърхността трябва да е суха, чиста и стабилна. Премахнете старите бои, лепиловите бои и отлепелите части от мазилката. Предварително обработете силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности с грунд proMineral.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре варо-минералната боя и я нанесете с четка, мазилка или валяк. При необходимост, след като първият слой изсъхне напълно, нанесете втори слой. Не нанасяйте при температура на основата и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Оцветяване:
За цветни покрития варо-минералната боя може да се оцвети с максимум 3 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd).

Време за съхнене:
При нормални условия (20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност) времето за съхнене е около 8 часа. При неблагоприятни условия (например ниска температура или висока влажност на въздуха) времето за съхнене може да се удължи.

Потребление

1 л е достатъчен за около 6 м² при еднократно нанасяне – в зависимост от състоянието на основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имейл info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Съхранение
Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени, на хладно място, но без да се излагат на замръзване. Да не се допуска попадането им в канализацията, водните басейни или почвата. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени съдове. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци.

Бележки
Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Защитете повърхностите, които няма да се боядисват (като например стъкло, дърво и др.), от пръски. Варо-минералната боя може безпроблемно да се пребоядисва със същия материал. Преди употребата на други бои варовиково-минералната боя трябва да се измие или изчетка.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ханн. Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Имейл info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.