

Barevná barva

Technický informační list

750ml / Položka č.104703401 / EAN 4007955104735 (Vinná réva)
750ml / Položka č.105003401 / EAN 4007955105008 (Přírodní noc)
750ml / Položka č.105103401 / EAN 4007955105138 (Světlý horizont)
750ml / Položka č.104903401 / EAN 4007955104933 (Čerstvá kapradina)
750ml / Položka č.104503401 / EAN 4007955104537 (Teplý pouštní písek)



Minerální barevná barva na silikátové bázi pro úpravu stěn a stropů. Hodí se k tónování téměř všech produktů proMineral* nebo k malování v plném odstínu. Pro ještě větší rozmanitost odstínů lze těchto pět barevných odstínů navzájem míchat.

- velmi výrazná barevná zářivost
- dobrá míchatelnost
- vysoce prodyšný a propustný pro vodní páru
- bez konzervačních látek a změkčovadel
- Odolnost proti otěru za mokra, třída R 2 podle normy DIN EN 13300
- Stupeň lesku: matný (G3 podle normy DIN EN 13300)

Oblast použití

Minerální silikátová barevná barva na stěny a stropy. K tónování nebo k malování v plném odstínu. Odstíny lze navzájem míchat.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, křehké barvy a uvolněné části omítky. Silně savé, pískující a křídové povrchy předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

Zpracování

V závislosti na požadovaném odstínu lze barevnou barvu použít v plném odstínu, ztónovat ji nebo smíchat s jiným odstínem. Barvu před použitím dobře promíchejte a naneste štětcem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Pokud se jedná o stejný odstín, smíchejte před zpracováním různé šarže navzájem. V závislosti na barvě, do které se barva tónuje, a na vlastnostech podkladu jsou možné odchylky v odstínu. Šarže a odstín viz víčko. Neaplikujte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:

Za normálních podmínek (20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí přibližně 6–12 hodin. Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

Spotřeba

750 ml vystačí na přibližně 4 m² při jediné vrstvě – v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, půdy nebo vodních toků. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad. V neotevřeném stavu a při správném skladování je produkt trvanlivý až 60 měsíců od data výroby.

Poznámky

* Tato barevná barva není vhodná k tónování vápenné minerální barvy proMineral, vápenné omítky proMineral s válečkem

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

ani základního nátěru proMineral.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). V případě kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.pro-mineral.com.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.