



Bílá barva interiéru

Technický informační list

5l / Položka č.066502401 / EAN 4007955665120

10l / Položka č.066503401 / EAN 4007955665137



Pro nátěry stěn a stropů v interiérech. Pro minerální podklady (jako jsou vápenné a cementové omítky, zdivo a beton), jakož i pro hrubou tapetu, minerální nátěrovou netkanou textilií, sádkartonové a sádrovláknité desky a podobné podklady. Díky své mikrokrytalické struktuře má nátěr vysokou propustnost pro vodní páru a přispívá tak k příjemnému vnitřnímu klimatu.

- pro bílé nátěry s látkovým matným povrchem
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu
- Kontrastní poměr: třída H₁₀-2 při výtěžnosti 6 m²/l
- Odolnost proti otěru za mokra: třída R 3 podle normy DIN EN 13300
- Stupeň lesku: G4 matný
- max. velikost zrna: S1 jemné

Oblast použití

Vnitřní barva propouštějící vlhkost, určená k natírání stěn a stropů. Ideální na minerální podklady, tapety s hrubou strukturou a sádkarton.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, křivé barvy a uvolněné části omítky. Silně savé, pískující a křídové povrchy předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

Zpracování

Barvu „Innenweiß“ před použitím důkladně promíchejte a naneste štětcem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. V případě potřeby naneste dvě vrstvy. Základní nátěr lze přitom zředit maximálně 5 % vody. Krycí nátěr se nanáší neředěný po úplném zaschnutí první vrstvy. Neaplikujte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Tónování:

Pro barevné nátěry lze interiérovou bílou barvu tónovat maximálně 3 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd) nebo barevnými barvami proMineral.

Doba schnutí:

Za normálních podmínek (20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí cca 6-12 hodin. Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

Spotřeba

1 l vystačí na cca 6-8 m² při jednorázovém nátěru - v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). V případě kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.pro-mineral.com.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 0,5 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.