



Hliněná omítka

Technický informační list

7kg / Položka č.066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Položka č.066005401 / EAN 4007955660156



Teplobílá, jemnozrnná omítka pro stěnové a stropní plochy v interiéru. Vyrovnává vlhkost vzduchu v místnosti a tím přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu. Lze použít na minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné, cementové a hliněné omítky, zdivo a beton), sádrokartonové a sádrovláknité desky, jakož i na pevně přilnavé a savé nátěry z disperzních a minerálních barev.

- jemná struktura – velikost zrn 0,5 mm
- snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- obzvláště prodyšný
- regulující vlhkost
- propustný pro vodní páru
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu

Oblast použití

Teplobílá omítka s jemnou zrnitostí pro vnitřní stěny a stropy. Reguluje vnitřní klima, ideální na omítku, beton, sádrokarton a minerální barvy.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, pevný a mírně savý. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, křídlové barvy a uvolněné části omítky. Silně savé, pískující a křídlové povrchy předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

Zpracování

Hliněnou omítku před použitím důkladně promíchejte a naneste ji válečkem, štětcem nebo stěrkou, přičemž ji podle libosti kreativně strukturovejte. U světlých, rovnoměrných podkladů často stačí jedna vrstva. Výsledkem je jemná struktura omítky. Chcete-li dosáhnout výraznější struktury, naneste po úplném zaschnutí první vrstvy další nátěr. Druhý nátěr by měl být proveden i u velmi tmavých nebo nerovnoměrných podkladů. V takovém případě lze základní nátěr zředit maximálně 10 % vody. Krycí nátěr se nanáší neředěný po úplném zaschnutí první vrstvy. Neaplikujte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Tónování:

Pro barevné nátěry lze hliněnou omítku na natírání tónovat maximálně 4 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd) nebo barevnými barvami proMineral.

Doba schnutí:

Za normálních podmínek (20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí cca 24 hodin. Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

Možnost přetírání:

Hliněná omítka se hodí jako finální nátěr, lze ji však také přetřít. K tomuto účelu se doporučuje např. hliněná barva proMineral.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Spotřeba

1 kg vystačí na přibližně 2,5 m² při jednorázovém nátěru – v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad.

Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). Při kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.pro-mineral.com.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.