# Hliněná omítka

Technický informační list

7kg / Číslo výrobku 066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Číslo výrobku 066005401 / EAN 4007955660156




Teplobílá, jemnozrnná omítka pro stěnové a stropní plochy v interiéru. Vyrovnává vlhkost vzduchu v místnosti a tím přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu. Lze použít na minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné, cementové a hliněné omítky, zdivo a beton), sádrokartonové a sádrovláknité desky, jakož i na pevně přilnavé a savé nátěry z disperzních a minerálních barev.

- jemná struktura – velikost zrn 0,5 mm
- snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- obzvláště prodyšný
- regulující vlhkost
- propustný pro vodní páru
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu

## Oblast použití

Teplobílá omítka s jemnou zrnitostí pro vnitřní stěny a stropy. Reguluje vnitřní klima, ideální na omítku, beton, sádrokarton a minerální barvy.

## Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, pevný a mírně savý. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, klihové barvy a uvolněné části omítky. Silně savé, pískující a křídující povrchy předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

## Zpracování

Hliněnou omítku před použitím důkladně promíchejte a naneste ji válečkem, štětcem nebo stěrkou, přičemž ji podle libosti kreativně strukturovejte. U světlých, rovnoměrných podkladů často stačí jedna vrstva. Výsledkem je jemná struktura omítky. Chcete-li dosáhnout výraznější struktury, naneste po úplném zaschnutí první vrstvy další nátěr. Druhý nátěr by měl být proveden i u velmi tmavých nebo nerovnoměrných podkladů. V takovém případě lze základní nátěr zředit maximálně 10 % vody. Krycí nátěr se nanáší neředěný po úplném zaschnutí první vrstvy. Neaplikujte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Tónování:
Pro barevné nátěry lze hliněnou omítku na natírání tónovat maximálně 4 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd) nebo barevnými barvami proMineral.

Doba schnutí:
Za normálních podmínek (20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí cca 24 hodin. Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

Možnost přetírání:
Hliněná omítka se hodí jako finální nátěr, lze ji však také přetřít. K tomuto účelu se doporučuje např. hliněná barva proMineral.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Nápověda:**
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

## Spotřeba
1 kg vystačí na přibližně 2,5 m² při jednorázovém nátěru – v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

## Úložiště
Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad.

## Poznámky
Uchovávejte mimo dosah dětí. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). Při kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.pro-mineral.com.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Nápověda:**
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.