



Jemná minerální omítka

Technický informační list

8kg / Položka č.060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Položka č.060503401 / EAN 4007955605133



Jemná omítka na silikátové bázi pro strukturované nátěry v interiéru. Tato minerální jemná omítka vyrovnává obsah vlhkosti ve vzduchu v místnosti a tím přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu. Lze jej použít na minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné, cementové a hliněné omítky, zdivo a beton), sádrokartonové desky a desky pro suchou výstavbu, jakož i na matné, savé disperzní podklady.

- jemná struktura omítky (zrnitost 0,5 mm)
- snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- bílá krycí
- prodyšný a regulující vlhkost
- propustný pro vodní páru
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu

Oblast použití

Jemná silikátová omítka pro strukturované vnitřní nátěry. Ideální na minerální podklady, sádrokartonové desky a desky pro suchou výstavbu. Lze použít i na matné, savé disperzní nátěry.

Příprava

Podklad musí být pevný, suchý, nosný, čistý a bez oddělovacích prostředků. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, křehké barvy a uvolněné části omítky. Silně savé, pískující a křídující podklady předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

Zpracování

Minerální jemnou omítku před použitím dobře promíchejte a naneste válečkem, štětcem nebo štetkou. Neaplikujte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Pracovní nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Tónování:

Pro barevné nátěry lze minerální jemnou omítku tónovat maximálně 5 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd) nebo barevami proMineral.

Přetírání:

Minerální jemná omítka je vhodná jako dekorativní finální nátěr, lze ji však také přetřít. K tomuto účelu se doporučuje např. proMineral Innenweiß.

Doba schnutí:

Za normálních podmínek (20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí přibližně 8–12 hodin. Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

Spotřeba

1 kg vystačí na přibližně 1,8–2,5 m² při jediné vrstvě – v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad.

Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). Při kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.pro-mineral.com.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.