



Vápenná minerální barva

Technický informační list

5l / Položka č.068502401 / EAN 4007955685128

10l / Položka č.068503401 / EAN 4007955685135



Minerální barva připravená k okamžitému použití na bázi hydrátu bílého vápna pro vnitřní nátěry odolné proti otěru. Nátěr vyrovnává vlhkost vzduchu v místnosti a tím přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu. Lze použít na minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné, cementové a hliněné omítky, zdivo a beton), sádkartonové a sádrovláknité desky, minerální nátěrové rohože a podobné podklady. Lze použít i na matné, savé disperzní podklady.

- jemný minerální nátěr s vysokým stupněm bělosti
- dobrá krycí schopnost – třída krycí schopnosti 2
- Kontrastní poměr třídy H₁₀ 2 podle normy DIN EN 13300 při 6 m²/l
- brání tvorbě plísní díky vysoké zásaditosti
- reguluje vlhkost a je prodyšný
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu

Oblast použití

Barva na vápenné bázi připravená k okamžitému použití pro vnitřní nátěry odolné proti otěru. Reguluje vlhkost, vyznačuje se vysokou propustností pro vodní páru, ideální na omítku, beton, sádkarton a podobné podklady.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Odstraňte staré nátěry, křivočerné barvy a uvolněné části omítky. Silně savé, pískující a křídující povrchy předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

Zpracování

Vápennou minerální barvu před použitím dobře promíchejte a naneste štětcem, plochým štětcem nebo válečkem. V případě potřeby po úplném zaschnutí první vrstvy naneste druhou vrstvu. Neaplikujte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Pracovní nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Tónování:

Pro barevné nátěry lze vápennou minerální barvu tónovat maximálně 3 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd).

Doba schnutí:

Za normálních podmínek (20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí cca 8 hodin. Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

Spotřeba

1 l vystačí na cca 6 m² při jediné vrstvě – v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

komunálním odpadem nebo jako stavební odpad.

Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před postřikáním povrchy, které se nemají natírat (např. sklo, dřevo apod.). Vápennou minerální barvu lze bez problémů přetřít stejným materiálem. Před použitím jiných nátěrových hmot je třeba vápennou minerální barvu omýt nebo setřít kartáčem.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.pro-mineral.com.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.