



Vápenná rolovací omítka

Technický informační list

8kg / Položka č.121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Položka č.121305401 / EAN 4007955121336



Bílá jemná omítka připravená k okamžitému použití pro vnitřní stěny a stropy. Tato omítka nanášená válečkem vyrovnává vlhkost vzduchu v místnosti a tím přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu. Lze použít na minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné, cementové a hliněné omítky, zdivo a beton), sádrokartonové a sádrovláknité desky, minerální nátěrové rohože a podobné podklady. Lze použít i na matné, savé disperzní podklady.

- jemná struktura – velikost zrn 0,5 mm
- snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- zvláště prodyšné a regulující vlhkost
- brání tvorbě plísní díky vysoké zásaditosti
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu

Oblast použití

Hotová jemná omítková vrstva pro stěny a stropy v interiéru. Reguluje vlhkost a umožňuje difúzi vodní páry. Lze použít na minerální podklady, sádrokartonové a sádrovláknité desky, minerální nátěrové rohože a podobné materiály. Lze použít i na matné, savé disperzní podklady.

Příprava

Podklad musí být odolný vůči zásadám, suchý, čistý a pevný. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, křehké barvy a uvolněné části omítky. Silně savé, pískující a křídující povrchy předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

Zpracování

Vápennou omítku s válečkem před použitím dobře promíchejte a naneste ji válečkem, štětcem nebo plochým štětcem, přičemž ji podle libosti kreativně strukturovejte. U světlých, rovnoměrných podkladů často postačí jedna vrstva. Výsledkem je jemná struktura omítky. Chcete-li dosáhnout výraznější struktury, naneste po úplném zaschnutí druhou vrstvu. V tomto případě lze základní nátěr zředit maximálně 10 % vody. Krycí nátěr se nanáší neředěný po úplném zaschnutí první vrstvy. Neaplikujte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Tónování:

Pro barevné nátěry lze vápennou omítku pro nanášení válečkem tónovat maximálně 4 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd).

Přetírání:

Vápenná valcovací omítka je vhodná jako finální nátěr, lze ji však také přetřít. K tomuto účelu se doporučuje např. vápenná minerální barva proMineral.

Doba schnutí:

Za normálních podmínek (20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí přibližně 24 hodin. Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Spotřeba

1 kg vystačí na přibližně 2,5 m² při jednorázovém nátěru – v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad.

Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před postříkáním povrchy, na které se produkt nenanáší (např. sklo, dřevo apod.).

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.pro-mineral.com.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.