



## Vápenná rolovací omítka

### Technický informační list

8kg / Položka č.121302401 / EAN 4007955121329  
16kg / Položka č.121305401 / EAN 4007955121336



Bílá jemná omítka připravená k okamžitému použití pro vnitřní stěny a stropy. Tato omítka nanášená válečkem vyrovnává vlhkost vzduchu v místnosti a tím přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu. Lze použít na minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné, cementové a hliněné omítky, zdivo a beton), sádrokartonové a sádrovláknité desky, minerální nátěrové rohože a podobné podklady. Lze použít i na matné, savé disperzní podklady.

- jemná struktura – velikost zrn 0,5 mm
- snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- zvláště prodyšné a regulující vlhkost
- brání tvorbě plísní díky vysoké zásaditosti
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu

### Oblast použití

Hotová jemná omítková vrstva pro stěny a stropy v interiéru. Reguluje vlhkost a umožňuje difúzi vodní páry. Lze použít na minerální podklady, sádrokartonové a sádrovláknité desky, minerální nátěrové rohože a podobné materiály. Lze použít i na matné, savé disperzní podklady.

### Příprava

Podklad musí být odolný vůči zásadám, suchý, čistý a pevný. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, křehké barvy a uvolněné části omítky. Silně savé, pískující a křídující povrchy předem ošetřete základním nátěrem proMineral.

### Zpracování

Vápennou omítku s válečkem před použitím dobře promíchejte a naneste ji válečkem, štětcem nebo plochým štětcem, přičemž ji podle libosti kreativně strukturovejte. U světlých, rovnoměrných podkladů často postačí jedna vrstva. Výsledkem je jemná struktura omítky. Chcete-li dosáhnout výraznější struktury, naneste po úplném zaschnutí druhou vrstvu. V tomto případě lze základní nátěr zředit maximálně 10 % vody. Krycí nátěr se nanáší neředěný po úplném zaschnutí první vrstvy. Neaplikujte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Nástroje ihned po použití očistěte vodou.

#### Tónování:

Pro barevné nátěry lze vápennou omítku pro nanášení válečkem tónovat maximálně 4 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd).

#### Přetírání:

Vápenná valcovací omítka je vhodná jako finální nátěr, lze ji však také přetřít. K tomuto účelu se doporučuje např. vápenná minerální barva proMineral.

#### Doba schnutí:

Za normálních podmínek (20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí přibližně 24 hodin. Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

#### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

## Spotřeba

1 kg vystačí na přibližně 2,5 m<sup>2</sup> při jednorázovém nátěru – v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

## Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad.

## Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před postříkáním povrchy, na které se produkt nenanáší (např. sklo, dřevo apod.).

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.