



Základní nátěr

Technický informační list

5l / Položka č.066302401 / EAN 4007955663126



Základní nátěr na minerální bázi. Základní nátěr proMineral vytváří pevný a rovnoměrně savý podklad, který je ideální pro následné nátěry produkty proMineral. Lze použít na minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné a cementové omítky, zdivo a beton), stejně jako na sádkartonové a sádrovláknité desky a podobné podklady v interiéru. Po zaschnutí je průhledný.

- ideální základ pro vápenné, jílovité a silikátové výrobky
- zpevňuje podklady, z nichž se uvolňuje písek a prach
- reguluje savost
- připravené k použití
- propustný pro vodní páru
- bez konzervačních látek a bez změkčovadel
- neobsahuje složky živočišného původu

Oblast použití

Minerální základní nátěr pro vnitřní použití. Vytváří pevné podklady s rovnoměrnou savostí pro nátěry proMineral a po zaschnutí je průhledný.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý a bez mastnoty. Odstraňte staré nátěry, které nedrží pevně, a uvolněné části omítky. Plochy, které se nemají natírat základovou barvou, před aplikací zakryjte fólií.

Zpracování

Základní nátěr před použitím promíchejte a naneste jej neředěný štětcem nebo kartáčem na podklad. Zabraňte rozstříku na sklo, hliník, keramiku, mramor a podobné materiály. Náhodné postříkání okamžitě odstraňte vodou. Následné práce provádějte až po úplném zaschnutí základního nátěru. Neaplikujte při teplotě podkladu a okolního vzduchu nižší než +5 °C. Pracovní nářadí ihned po použití očistěte vodou. Nemíchejte s jinými produkty.

Doba schnutí:

Za normálních podmínek (20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad) činí doba schnutí přibližně 4 hodiny.

Za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí může prodloužit.

Spotřeba

1 l vystačí na cca 6–8 m² při jednorázovém nátěru – v závislosti na vlastnostech podkladu. Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). Při kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.pro-mineral.com.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.