



Indvendig hvid

Teknisk informationsblad

5l / Vare nr.066502401 / EAN 4007955665120

10l / Vare nr.066503401 / EAN 4007955665137



Til maling af vægge og lofter indendørs. Til mineralske underlag (såsom kalk- og cementpuds, murværk og beton) samt ru fibervæv, mineralisk malervæv, gipsplader og gipsfiberplader samt lignende underlag. Takket være sin mikrokrySTALLINSKE struktur har malingen en høj vanddampdiffusionskapacitet og bidrager dermed til et behageligt indeklima.

- til hvide, stofmatte overflader
- uden konserveringsmidler og uden blødgørere
- fri for ingredienser af animalsk oprindelse
- Kontrastforhold: H₁₀-klasse 2 ved et dækningsforhold på 6 m²/l
- Modstandsdygtighed over for våd gnidning: R-klasse 3 i henhold til DIN EN 13300
- Glansgrad: G4 mat
- Maks. kornstørrelse: S1 fin

Anvendelsesområde

Diffusionsåben indendørsmaling til vægge og lofter. Ideel til mineralbaserede underlag, ru fiberplader og gipsplader.

Forberedelse

Underlaget skal være tørt, rent og bærende. Fjern gamle malingslag, der ikke sidder fast, limmaling og løse pudsstykker. Forbehandl stærkt sugende, sandende og kridtende overflader med proMineral-grunder.

Forarbejdning

Indendørs hvid skal omrøres grundigt inden brug og påføres med pensel, rulle eller et egnet sprøjteapparat. Påfør om nødvendigt to lag. Her kan grundmalingen fortyndes med maks. 5 % vand. Dæklaget påføres ufortyndet, når det første lag er fuldstændigt tørt. Må ikke påføres ved en underlags- og rumtemperatur under +5 °C. Rengør arbejdsredskaber med vand umiddelbart efter brug.

Farvetilpasning:

Til farvede overflader kan indendørs hvidmalingen farvetilpasses med maks. 3 % universal-farvekoncentrater (kun LW-Oxydtyper) eller med proMineral-farver.

Tørretid:

Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfugtighed, moderat sugende underlag) er tørretiden ca. 6-12 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høj luftfugtighed) kan tørretiden forlænges.

Forbrug

1 l er tilstrækkeligt til ca. 6-8 m² ved et enkelt lag - afhængigt af underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bør fastlægges ved at udføre en prøvepåføring på emnet.

Opbevaring

Beholderen skal opbevares godt lukket og køligt, men frostfrit.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.

Noter

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene og huden på grund af den høje pH-værdi. Det anbefales at bære handsker og beskyttelsesbriller (ikke af glas). Ved hudkontakt skal produktet skylles af med rigeligt vand. Ved øjenkontakt skal øjnene straks skylles med rigeligt vand, og der skal søges lægehjælp, hvis det er nødvendigt.

Sikkerhedsrelevante oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet. Aktuelle sikkerhedsdatablade kan hentes på vores hjemmeside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grænseværdi for dette produkt (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-indhold i dette produkt maks.: 0,5 g/l.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.