Kalk-rullepuds

Teknisk informationsblad

8kg / Varenummer 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Varenummer 121305401 / EAN 4007955121336



Brugsklar, hvid finpuds til vægge og lofter indendørs. Rullepudsen udjævner fugtindholdet i rumluften og bidrager dermed til et behageligt indeklima. Kan anvendes på mineralske underlag (såsom gips-, kalk-, cement- og lerpuds, murværk og beton), gipsplader og gipsfiberplader, mineralske malingsvlies og lignende underlag. Kan også anvendes på matte, absorberende dispersionsunderlag.

- fin struktur – kornstørrelse 0,5 mm
- nem påføring med rulle eller pensel
- særligt åndbart og fugtregulerende
- modvirker skimmelvækst takket være høj alkalitet
- uden konserveringsmidler og uden blødgørere
- fri for ingredienser af animalsk oprindelse

Anvendelsesområde

Brugsklar finpuds til vægge og lofter indendørs. Fugtregulerende og vanddampgennemtrængelig. Kan anvendes på mineralske underlag, gipsplader og gipsfiberplader, mineralske malingsvæv og lignende. Kan også anvendes på matte, absorberende dispersionsunderlag.

Forberedelse

Underlaget skal være alkalibestandigt, tørt, rent og bærende. Fjern gamle malingslag, der ikke sidder fast, limmaling og løse pudsstykker. Forbehandl stærkt sugende, sandende og kridtende overflader med proMineral-grunder.

Forarbejdning

Omrør kalk-rullepuds grundigt inden brug, og påfør det med rulle, pensel eller fladpensel, mens du efter ønske skaber en kreativ struktur. På lyse, ensartede underlag er et lag ofte tilstrækkeligt. Dette giver en fin pudsestruktur. For at opnå en mere markant struktur påføres et andet lag, når det første lag er helt tørt. I dette tilfælde kan grundlaget fortyndes med maks. 10 % vand. Dæklaget påføres ufortyndet, når det første lag er helt tørt. Må ikke påføres ved en underlags- og rumtemperatur under +5 °C. Rengør arbejdsredskaber med vand umiddelbart efter brug.

Farvetilpasning:
Til farvede overflader kan kalk-rullepuds farvetilpasses med maks. 4 % universal-farvekoncentrater (kun LW-Oxyd-typer).

Overmaling:
Kalk-rullepuds er velegnet som slutbelægning, men kan også overmales. Til dette formål anbefales f.eks. proMineral kalk-mineralmaling.

Tørretid:
Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfugtighed, moderat sugende underlag) er tørretiden ca. 24 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høj luftfugtighed) kan tørretiden forlænges.

Forbrug

1 kg er tilstrækkeligt til ca. 2,5 m² ved et enkelt lag – afhængigt af underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bør

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.

fastlægges ved at udføre en prøvepåføring på selve objektet.

Opbevaring
Beholderen skal opbevares tæt lukket og køligt, men frostfrit. Må ikke udledes i kloakken, vandløb eller jorden. Kun helt tømte beholdere må afleveres til genbrug. Indtørrede materialerester kan bortskaffes med husholdningsaffaldet eller som byggeaffald.

Noter
Opbevares utilgængeligt for børn. Beskyt overflader, der ikke skal males (f.eks. glas, træ m.m.), mod stænk.

Sikkerhedsrelevante oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet. Aktuelle sikkerhedsdatablade kan hentes på vores hjemmeside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grænseværdi for dette produkt (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-indhold i dette produkt maks.: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.