Lerfarve

Teknisk informationsblad

5l / Varenummer 066602401 / EAN 4007955666127
10l / Varenummer 066603401 / EAN 4007955666134



Varmhvid indendørsmaling til væg- og loftmaling på mineralske underlag (såsom ler-, gips-, kalk- og cementpuds, murværk og beton), rufiber, mineralsk malingsvlies, fastsiddende og absorberende dispersion- og mineralmalingslag, gipsplader og gipsfiberplader samt lignende underlag. Har en udlignende virkning på luftfugtigheden i rummet og bidrager dermed til et behageligt indeklima.

- god dækkeevne
- fugtregulerende og åndbart
- nem påføring med rulle eller pensel
- vanddampgennemtrængelig
- uden opløsningsmidler og uden blødgørere
- fri for ingredienser af animalsk oprindelse
- Kontrastforhold: H_{10}-klasse 2 ved et dækningsforhold på 7 m²/l
- Modstandsdygtighed over for vådslid: R-klasse 4 i henhold til DIN EN 13300
- Glansgrad: G3 mat
- Maks. kornstørrelse: S1 fin

Anvendelsesområde

Varmhvid indendørsmaling til vægge og lofter. Fugtudlignende, ideel til mineralbaserede underlag, ru tapet og gipsplader.

Forberedelse

Underlaget skal være tørt, rent og bærende. Fjern gamle malingslag, der ikke sidder fast, limmaling og løse pudsstykker. Forbehandl stærkt sugende, sandende og kridtende overflader med proMineral-grunder.

Forarbejdning

Omrør lerfarven grundigt inden brug, og påfør den med pensel, rulle eller et egnet sprøjteapparat. Påfør om nødvendigt to lag. Grundmalingen kan i dette tilfælde fortyndes med maks. 10 % vand. Dæklaget påføres ufortyndet, når det første lag er helt tørt. Må ikke påføres ved en underlags- og rumtemperatur under +5 °C. Rengør arbejdsredskaber med vand umiddelbart efter brug.

Farvetilpasning:
Til farvede overflader kan lerfarven tilpasses med maks. 4 % universalfarvekoncentrater (kun LW-Oxyd-typer) eller med proMineral-farver.

Tørretid:
Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfugtighed, moderat sugende underlag) er tørretiden ca. 6 – 12 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høj luftfugtighed) kan tørretiden forlænges.

Forbrug

1 l er tilstrækkeligt til ca. 6–8 m² ved et enkelt lag – afhængigt af underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bør fastslås ved at udføre en prøvepåføring på emnet.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.

Opbevaring
Beholderen skal opbevares tæt lukket og køligt, men frostfrit. Må ikke udledes i kloakken, vandløb eller jorden. Kun helt tømte beholdere må afleveres til genbrug. Indtørrede materialerester kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller som byggeaffald.

Noter
Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene og huden på grund af den høje pH-værdi. Det anbefales at bære handsker og beskyttelsesbriller (ikke af glas). Ved hudkontakt skal produktet skylles af med rigeligt vand. Ved øjenkontakt skal øjnene straks skylles med rigeligt vand, og der skal søges lægehjælp, hvis det er nødvendigt.

Sikkerhedsrelevante oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet. Aktuelle sikkerhedsdatablade kan hentes på vores hjemmeside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grænseværdi for dette produkt (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-indhold i dette produkt maks.: 0,5 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.