



Mineralbaseret finpuds

Teknisk informationsblad

8kg / Vare nr.060502401 / EAN 4007955605126

15kg / Vare nr.060503401 / EAN 4007955605133



Finspuds på silikatbasis til strukturerede overflader indendørs. Det mineralske finspuds har en udlignende virkning på fugtindholdet i rumluften og bidrager dermed til et behageligt indeklima. Kan anvendes på mineralske underlag (såsom gips-, kalk-, cement- og lerpuds, murværk og beton), gipsplader og gipsplader til tørbyggeri samt på matte, absorberende dispersionsunderlag.

- fin pudsstruktur (kornstørrelse 0,5 mm)
- nem påføring med rulle eller pensel
- hvid, dækkende
- åndbart og fugtregulerende
- vanddampgennemtrængelig
- uden konserveringsmidler og uden blødgørere
- fri for ingredienser af animalsk oprindelse

Anvendelsesområde

Finsilikatpuds til strukturerede indendørs overflader. Ideel på mineralske underlag, gipsplader og gipsplader til gipsvægge. Kan også anvendes på matte, absorberende dispersionsmalinger.

Forberedelse

Underlaget skal være fast, tørt, bærende, rent og fri for adskillelsesmidler. Fjern gamle malingslag, der ikke sidder fast, limmalinger og løse pudsstykker. Forbehandl stærkt sugende, sandende og kridtende underlag med proMineral-grundning.

Forarbejdning

Omrør mineral-finpuds grundigt inden brug, og påfør det med rulle, børste eller pensel. Må ikke påføres, hvis underlags- og rumtemperaturen er under +5 °C. Rengør arbejdsredskaberne med vand umiddelbart efter brug.

Farvetilpasning:

Til farvede overflader kan mineral-finpuds farvetilpasses med maks. 5 % Universal-farvekoncentrater (kun LW-Oxyd-typer) eller med proMineral-farver.

Overmaling:

Mineral-Feinputz er velegnet som dekorativt slutlag, men kan også overmales. Til dette formål anbefales f.eks. proMineral Indendørs Hvid.

Tørretid:

Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfugtighed, moderat sugende underlag) er tørretiden ca. 8-12 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høj luftfugtighed) kan tørretiden forlænges.

Forbrug

1 kg er tilstrækkeligt til ca. 1,8 - 2,5 m² ved et enkelt lag - afhængigt af underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bør fastslås ved at udføre en prøvepåføring på emnet.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.

Opbevaring

Beholderen skal opbevares tæt lukket og køligt, men frostfrit. Må ikke udledes i kloakken, vandløb eller jorden. Kun helt tømte beholdere må afleveres til genbrug. Indtørrede materialerester kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller som byggeaffald.

Noter

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene og huden på grund af den høje pH-værdi. Det anbefales at bære handsker og beskyttelsesbriller (ikke af glas). Ved hudkontakt skal området skylles grundigt med vand. Ved øjenkontakt skal øjnene straks skylles grundigt med vand, og der skal søges lægehjælp, hvis det er nødvendigt.

Sikkerhedsrelevante oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet. Aktuelle sikkerhedsdatablade kan hentes på vores hjemmeside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grænseværdi for dette produkt (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-indhold i dette produkt: maks. 1 g/l.

Hint:

Alle oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores praktiske erfaring og laboratorietest og afspejler det aktuelle tekniske niveau. De er dog kun beregnet som en generel retningslinje og udgør ikke en garanti for specifikke egenskaber eller ydeevne. Da betingelserne for opbevaring, transport og brug af produkterne ligger uden for vores kontrol, kan der ikke udledes noget juridisk ansvar af de oplysninger, der præsenteres her. Det er brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til det tilsigtede formål under de specifikke forhold på stedet eller i projektet.