Kalk-Rollputz

Technisches Informationsblatt

8kg / Art.-Nr. 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Art.-Nr. 121305401 / EAN 4007955121336



Gebrauchsfertiger, weißer Feinputz-Anstrich für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Der Rollputz wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unterstützt auf diese Weise ein angenehmes Raumklima. Anwendbar auf mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz, Mauerwerk und Beton), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, mineralischen Anstrichvliesen und ähnlichen Untergründen. Auch auf matten, saugfähigen Dispersionsuntergründen anwendbar.

- feine Struktur – Korngröße 0,5 mm
- einfache Verarbeitung mit Rolle oder Bürste
- besonders atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität
- ohne Konservierungsmittel und ohne Weichmacher
- frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger Feinputz-Anstrich für Wände und Decken im Innenbereich. Feuchtigkeitsregulierend und wasserdampfdiffusionsfähig. Anwendbar auf mineralischen Untergründen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, mineralischen Anstrichvliesen u. ä.. Auch auf matten, saugfähigen Dispersionsuntergründen anwendbar.

Vorbereitung

Der Untergrund muss alkalibeständig, trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht fest haftende Altanstriche, Leimfarben und lockere Putzteile entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Flächen mit proMineral Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung

Den Kalk-Rollputz vor Gebrauch gut durchrühren und mit Rolle, Pinsel oder Flächenstreicher auftragen und dabei nach Wunsch kreativ strukturieren. Bei hellen, gleichmäßigen Untergründen ist oftmals ein Anstrich ausreichend. Hierbei ergibt sich eine feine Putzstruktur. Um eine stärkere Struktur zu erhalten, wird nach dem Durchtrocknen eine zweite Schicht aufgetragen. In diesem Fall kann der Grundanstrich mit max.10 % Wasser verdünnt werden. Der Deckanstrich erfolgt unverdünnt nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstriches. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Abtönen:
Für farbige Anstriche kann der Kalk-Rollputz mit max. 4 % Universal-Abtönkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) abgetönt werden.

Überstreichbarkeit:
Der Kalk-Rollputz eignet sich als Schlussbeschichtung, kann aber auch überstrichen werden. Hierzu ist z. B. die proMineral Kalk-Mineralfarbe zu empfehlen.

Trockenzeit:
Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) beträgt die Trockenzeit ca. 24 Stunden. Bei ungünstigen Bedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich die Trockenzeit

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-Mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.

verlängern.

Verbrauch
1 kg ist ausreichend für ca. 2,5 m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrundbeschaffenheit. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lagerung
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Hinweise
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht zu streichende Flächen (wie z. B. Glas, Holz u. ä.) vor Spritzern schützen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pro-mineral.com.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-Mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.