Mineral-Feinputz

Technisches Informationsblatt

8kg / Art.-Nr. 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Art.-Nr. 060503401 / EAN 4007955605133



Feinputz auf Silikatbasis für strukturierte Anstriche im Innenbereich. Der Mineral-Feinputz wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unterstützt auf diese Weise ein angenehmes Raumklima. Anwendbar auf mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz, Mauerwerk und Beton), Gipskarton- und Trockenbauplatten sowie auf matten, saugfähigen Dispersionsuntergründen.

- feine Putz-Struktur (Körnung 0,5 mm)
- einfache Verarbeitung mit Rolle oder Bürste
- weiß deckend
- atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- wasserdampfdurchlässig
- ohne Konservierungsmittel und ohne Weichmacher
- frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs

Anwendungsbereich

Silikat-Feinputz für strukturierte Innenanstriche. Ideal auf mineralischen Untergründen, Gipskarton- und Trockenbauplatten. Auch auf matten, saugfähigen Dispersionsanstrichen anwendbar.

Vorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln sein. Nicht fest haftende Altanstriche, Leimfarben und lockere Putzteile entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit proMineral Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung

Den Mineral-Feinputz vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste oder Pinsel auftragen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Abtönen:
Für farbige Anstriche kann der Mineral-Feinputz mit max. 5 % Universal Abtönkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) oder mit proMineral Buntfarben abgetönt werden.

Überstreichbarkeit:
Der Mineral-Feinputz eignet sich als dekorative Schlussbeschichtung, kann aber auch überstrichen werden. Hierzu ist z. B. proMineral Innenweiß zu empfehlen.

Trockenzeit:
Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) beträgt die Trockenzeit ca. 8 – 12 Stunden. Bei ungünstigen Bedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich die Trockenzeit verlängern.

Verbrauch

1 kg ist ausreichend für ca. 1,8 – 2,5 m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrundbeschaffenheit. Genaue

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-Mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.

Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lagerung
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Hinweise
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Aufgrund des hohen pH-Wertes Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Empfehlenswert ist das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille (kein Glas). Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und bei Bedarf ärztlichen Rat einholen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pro-mineral.com.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max. 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-Mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.