Αστάρι

Τεχνικό δελτίο πληροφοριών

5l / Κωδικός προϊόντος 066302401 / EAN 4007955663126



Βάση συστήματος με ορυκτή βάση. Το αστάρι proMineral δημιουργεί ένα σταθερό υπόστρωμα με ομοιόμορφη απορροφητικότητα, το οποίο είναι ιδανικό για την εφαρμογή επόμενων στρώσεων με τα προϊόντα proMineral. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ορυκτά υποστρώματα (όπως σοβά γύψου, ασβέστη και τσιμέντου, τοιχοποιία και σκυρόδεμα), καθώς και σε γυψοσανίδες, πλάκες από ίνες γύψου και παρόμοια υποστρώματα σε εσωτερικούς χώρους. Όταν στεγνώσει, γίνεται διαφανές.

- ιδανική βάση για προϊόντα από ασβέστη, πηλό και πυριτικά
- σταθεροποιεί υποστρώματα που ξεφλουδίζουν και γίνονται κιμωλιακά
- ρυθμίζει την απορροφητικότητα
- έτομο προς χρήση
- διαπερατό από υδρατμούς
- χωρίς συντηρητικά και χωρίς μαλακτικά
- χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης

Περιοχή εφαρμογής

Ορυκτό αστάρι για εσωτερικούς χώρους. Δημιουργεί σταθερές επιφάνειες με ομοιόμορφη απορροφητικότητα για τα χρώματα proMineral και, όταν στεγνώσει, αποκτά διαφανή όψη.

Προετοιμασία

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και χωρίς λίπη. Αφαιρέστε τα παλιά χρώματα που δεν προσκολλώνται σταθερά και τα χαλαρά τμήματα του σοβά. Καλύψτε με μεμβράνη τις επιφάνειες που δεν χρειάζονται αστάρι πριν από την εφαρμογή.

Επεξεργασία

Ανακατέψτε το αστάρι πριν από τη χρήση και εφαρμόστε το αδιάλυτο με πινέλο ή βούρτσα στην επιφάνεια. Αποφύγετε τις πιτσιλιές σε γυαλί, αλουμίνιο, κεραμικό, μάρμαρο και παρόμοια υλικά. Απομακρύνετε αμέσως με νερό τυχόν πιτσιλιές. Προχωρήστε στις επόμενες εργασίες μόνο αφού στεγνώσει πλήρως το αστάρι. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος κάτω των +5 °C. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό. Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.

Χρόνος στεγνώματος:
Υπό κανονικές συνθήκες (20 °C, 65 % σχετική υγρασία αέρα, υπόστρωμα μέτριας απορροφητικότητας) ο χρόνος στεγνώματος είναι περίπου 4 ώρες. Σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία αέρα) ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να παραταθεί.

Κατανάλωση

1 λίτρο αρκεί για περίπου 6–8 m² με μία μόνο επίστρωση – ανάλογα με τις ιδιότητες της επιφάνειας. Προσδιορίστε την ακριβή ποσότητα που απαιτείται με δοκιμαστική επίστρωση στο αντικείμενο.

Αποθήκευση

Φυλάξτε τα δοχεία καλά κλεισμένα σε δροσερό μέρος, αλλά μακριά από τον παγετό. Μην τα αφήνετε να καταλήξουν στο αποχετευτικό δίκτυο, σε υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Προωθήστε προς ανακύκλωση μόνο δοχεία που έχουν αδειάσει

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Τηλέφωνο +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Υπόδειξη:
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.

εντελώς. Τα αποξηραμένα υπολείμματα υλικού μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή ως απορρίμματα εργοταξίου.

Σημειώσεις

Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Λόγω της υψηλής τιμής pH, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συνιστάται η χρήση γαντιών και προστατευτικών γυαλιών (όχι γυάλινα). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και, εάν χρειαστεί, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να βρείτε τα πιο πρόσφατα δελτία δεδομένων ασφαλείας στον ιστότοπό μας www.pro-mineral.com.

Όριο VOC της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC αυτού του προϊόντος: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Τηλέφωνο +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Υπόδειξη:
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.