



Λευκό εσωτερικό

Τεχνικό δελτίο πληροφοριών

5I / Ar.066502401 / EAN 4007955665120

10I / Ar.066503401 / EAN 4007955665137



Για βαφή τοίχων και οροφών σε εσωτερικούς χώρους. Για ορυκτά υποστρώματα (όπως ασβεστοκονίαμα και τσιμεντοκονίαμα, τοιχοποιία και σκυρόδεμα), καθώς και για χαρτί τοίχου, ορυκτό υπόστρωμα βαφής, γυψοσανίδες και πλάκες από ίνες γύψου και παρόμοια υποστρώματα. Χάρη στη μικροκρυσταλλική δομή του, το χρώμα διαθέτει υψηλή ικανότητα διάχυσης υδρατμών και συμβάλλει έτσι στη διατήρηση ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίματος.

- για λευκές, ματ βαφές
- χωρίς συντηρητικά και χωρίς μαλακτικά
- χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης
- Αναλογία αντίθεσης: H₁₀-Κατηγορία 2 με απόδοση 6 m²/l
- Αντοχή στην τριβή υπό υγρές συνθήκες: Κατηγορία R 3 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13300
- Βαθμός γυαλάδας: G4, ματ
- Μέγιστο μέγεθος κόκκων: S1 λεπτό

Περιοχή εφαρμογής

Χρώμα εσωτερικού χώρου με δυνατότητα διάχυσης, για βαφή τοίχων και οροφών. Ιδανικό για ορυκτά υποστρώματα, ταπετσαρία με υφή και γυψοσανίδα.

Προετοιμασία

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και ανθεκτική. Αφαιρέστε τα παλιά χρώματα που δεν προσκολλώνται σταθερά, τα χρώματα με κόλλα και τα χαλαρά τμήματα του σοβά. Προεπεξεργαστείτε τις επιφάνειες με υψηλή απορροφητικότητα, που ξεφλουδίζουν ή παρουσιάζουν φαινόμενο κιμωλίσωσης με το αστάρι proMineral.

Επεξεργασία

Ανακατέψτε καλά το λευκό χρώμα εσωτερικών χώρων πριν από τη χρήση και εφαρμόστε το με πινέλο, ρολό ή κατάλληλο ψεκαστικό. Εάν χρειάζεται, εφαρμόστε δύο στρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη στρώση μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό έως 5 %. Η τελική στρώση εφαρμόζεται αδιάλυτη, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη στρώση. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασία υποστρώματος και δωματίου κάτω των +5 °C. Καθαρίστε τα εργαλεία εργασίας με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Απόχρωση:

Για έγχρωμες βαφές, το λευκό χρώμα εσωτερικών χώρων μπορεί να αποχρωματιστεί με έως 3 % συμπκνωμένα χρωστικά γενικής χρήσης (μόνο τύποι LW-Oxyd) ή με έγχρωμα χρώματα proMineral.

Χρόνος στεγνώματος:

Υπό κανονικές συνθήκες (20 °C, 65 % σχετική υγρασία, υπόστρωμα μέτριας απορροφητικότητας) ο χρόνος στεγνώματος είναι περίπου 6-12 ώρες. Σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία) ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να παραταθεί.

Κατανάλωση

1 λίτρο αρκεί για περίπου 6-8 m² με μία μόνο επίστρωση – ανάλογα με τις ιδιότητες της επιφάνειας. Προσδιορίστε την ακριβή ποσότητα που απαιτείται με δοκιμαστική επίστρωση στο αντικείμενο.

Κατάσταση: 06.10.2026

Σελίδα 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Τηλέφωνο +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Υπόδειξη:

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.

Αποθήκευση

Φυλάξτε τη συσκευασία καλά κλειστή, σε δροσερό μέρος, αλλά μακριά από τον παγετό.

Σημειώσεις

Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Λόγω της υψηλής τιμής pH, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συνιστάται η χρήση γαντιών και προστατευτικών γυαλιών (όχι γυάλινα). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και, εάν χρειαστεί, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να βρείτε τα πιο πρόσφατα δελτία δεδομένων ασφαλείας στον ιστότοπό μας www.pro-mineral.com.

Οριακή τιμή VOC της ΕΕ για το προϊόν αυτό (Κατ.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος αυτού: 0,5 g/l.

Υπόδειξη:

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.