Σοβάς με ασβέστη

Τεχνικό δελτίο πληροφοριών

8kg / Κωδικός προϊόντος 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Κωδικός προϊόντος 121305401 / EAN 4007955121336



Έτοιμο προς χρήση, λευκό, λεπτόκοκκο σοβά για εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και οροφών. Ο σοβάς με ρολό ρυθμίζει την υγρασία του αέρα του χώρου και συμβάλλει έτσι στη διατήρηση ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ορυκτά υποστρώματα (όπως σοβάδες γύψου, ασβέστη, τσιμέντου και πηλού, τοιχοποιία και σκυρόδεμα), γυψοσανίδες και πλάκες από ίνες γύψου, ορυκτά υφάσματα βαφής και παρόμοια υποστρώματα. Εφαρμόζεται επίσης σε ματ, απορροφητικές επιφάνειες διασποράς.

- λεπτή υφή – μέγεθος κόκκων 0,5 mm
- εύκολη εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
- ιδιαίτερα αναπνεύσιμο και ρυθμίζει την υγρασία
- ανθεκτικό στη μούχλα χάρη στην υψηλή αλκαλικότητα
- χωρίς συντηρητικά και χωρίς μαλακτικά
- χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης

Περιοχή εφαρμογής

Έτοιμο προς χρήση λεπτό σοβά για τοίχους και οροφές εσωτερικών χώρων. Ρυθμίζει την υγρασία και επιτρέπει τη διάχυση υδρατμών. Εφαρμόζεται σε ορυκτά υποστρώματα, γυψοσανίδες και πλάκες από ίνες γύψου, ορυκτά υφάσματα βαφής κ.λπ. Εφαρμόζεται επίσης σε ματ, απορροφητικά υποστρώματα διασποράς.

Προετοιμασία

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό στα αλκάλια, στεγνό, καθαρό και σταθερό. Αφαιρέστε τα παλιά χρώματα που δεν προσκολλώνται σταθερά, τα χρώματα με κόλλα και τα χαλαρά τμήματα του σοβά. Προεπεξεργαστείτε τις επιφάνειες με υψηλή απορροφητικότητα, που ξεφλουδίζουν ή παρουσιάζουν φαινόμενο κιμωλίωσης με το αστάρι proMineral.

Επεξεργασία

Ανακατέψτε καλά το ασβεστοκονίαμα με ρολό πριν από τη χρήση και εφαρμόστε το με ρολό, πινέλο ή βούρτσα, δημιουργώντας τη δομή που επιθυμείτε. Σε ανοιχτόχρωμα, ομοιόμορφα υποστρώματα, συχνά αρκεί μία επίστρωση. Σε αυτή την περίπτωση, προκύπτει μια λεπτή υφή σοβά. Για να επιτευχθεί πιο έντονη υφή, εφαρμόζεται μια δεύτερη στρώση μετά την πλήρη ξήρανση. Σε αυτή την περίπτωση, η βασική επίστρωση μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό έως 10 %. Η τελική επίστρωση γίνεται χωρίς αραίωση, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη επίστρωση. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασία υποστρώματος και χώρου κάτω των +5 °C. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

Χρωματισμός:
Για έγχρωμες επιχρίσεις, το ασβεστοκονίαμα με ρολό μπορεί να χρωματιστεί με έως 4 % συμπυκνωμένα χρωστικά γενικής χρήσης (μόνο τύποι LW-Oxyd).

Δυνατότητα επικάλυψης:
Το ασβεστοκονίαμα με ρολό είναι κατάλληλο ως τελική επίστρωση, αλλά μπορεί επίσης να επικαλυφθεί. Για το σκοπό αυτό συνιστάται, π.χ., το ασβεστοκονίαμα proMineral.

Χρόνος στεγνώματος:
Υπό κανονικές συνθήκες (20 °C, 65 % σχετική υγρασία, υπόστρωμα μέτριας απορροφητικότητας) ο χρόνος ξήρανσης είναι

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Τηλέφωνο +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Υπόδειξη:
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.

περίπου 24 ώρες. Σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία) ο χρόνος ξήρανσης μπορεί να παραταθεί.

Κατανάλωση
1 kg αρκεί για περίπου 2,5 m² με μία μόνο επίστρωση – ανάλογα με τις ιδιότητες της επιφάνειας. Προσδιορίστε την ακριβή ποσότητα που απαιτείται με δοκιμαστική επίστρωση στο αντικείμενο.

Αποθήκευση
Φυλάξτε τα δοχεία καλά κλεισμένα σε δροσερό μέρος, αλλά μακριά από τον παγετό. Μην τα αφήνετε να καταλήξουν στο αποχετευτικό δίκτυο, σε υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Προωθήστε προς ανακύκλωση μόνο δοχεία που έχουν αδειάσει εντελώς. Τα αποξηραμένα υπολείμματα υλικού μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή ως απορρίμματα εργοταξίου.

Σημειώσεις
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Προστατέψτε τις επιφάνειες που δεν πρόκειται να βαφτούν (όπως π.χ. γυαλί, ξύλο κ.λπ.) από πιτσιλιές.

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να βρείτε τα πιο πρόσφατα δελτία δεδομένων ασφαλείας στον ιστότοπό μας www.pro-mineral.com.

Όριο VOC της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC αυτού του προϊόντος: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Τηλέφωνο +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Υπόδειξη:
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.