



Λεπτό επίχρισμα με ορυκτά

Τεχνικό δελτίο πληροφοριών

8kg / Ap.060502401 / EAN 4007955605126

15kg / Ap.060503401 / EAN 4007955605133



Λεπτό σοβά με βάση το πυριτικό άλας για εσωτερικές επιφάνειες με υφή. Ο ορυκτός λεπτός σοβάς ρυθμίζει την υγρασία του αέρα του χώρου και συμβάλλει έτσι στη διατήρηση ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ορυκτά υποστρώματα (όπως σοβάδες γύψου, ασβέστη, τσιμέντου και πηλού, τοιχοποιία και σκυρόδεμα), σε γυψοσανίδες και πλάκες ξηρής κατασκευής, καθώς και σε ματ, απορροφητικά υποστρώματα διασποράς.

- λεπτή υφή σοβά (κοκκομετρία 0,5 mm)
- εύκολη εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
- λευκό, καλυπτικό
- αναπνέει και ρυθμίζει την υγρασία
- διαπερατό από υδρατμούς
- χωρίς συντηρητικά και χωρίς μαλακτικά
- χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης

Περιοχή εφαρμογής

Λεπτό σιλικατικό σοβά για εσωτερικές επιφάνειες με υφή. Ιδανικό για ορυκτά υποστρώματα, γυψοσανίδες και πλάκες γυψοσανίδας. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί πάνω σε ματ, απορροφητικά χρώματα διασποράς.

Προετοιμασία

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, ανθεκτικό, καθαρό και χωρίς ουσίες αποκόλλησης. Αφαιρέστε παλιά χρώματα που δεν προσκολλώνται σταθερά, χρώματα με κόλλα και χαλαρά τμήματα σοβά. Προεπεξεργαστείτε τα υποστρώματα με υψηλή απορροφητικότητα, που ξεφλουδίζουν ή παρουσιάζουν φαινόμενο κιμωλίσωσης με το αστάρι proMineral.

Επεξεργασία

Ανακατέψτε καλά το λεπτό ορυκτό σοβά πριν από τη χρήση και εφαρμόστε το με ρολό, βούρτσα ή πινέλο. Μην το εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας και του χώρου είναι κάτω από +5 °C. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

Χρωματισμός:

Για έγχρωμες επιχρίσεις, το ορυκτό λεπτό σοβά μπορεί να χρωματιστεί με έως 5 % συμπυκνωμένα χρωστικά γενικής χρήσης (μόνο τύποι LW-Oxyd) ή με έγχρωμα χρώματα proMineral.

Δυνατότητα επικάλυψης:

Το ορυκτό λεπτό σοβά είναι κατάλληλο ως διακοσμητική τελική επίστρωση, αλλά μπορεί επίσης να επικαλυφθεί. Για το σκοπό αυτό συνιστάται, για παράδειγμα, το proMineral Λευκό Εσωτερικών Χώρων.

Χρόνος στεγνώματος:

Υπό κανονικές συνθήκες (20 °C, 65 % σχετική υγρασία, υπόστρωμα μέτριας απορροφητικότητας) ο χρόνος ξήρανσης είναι περίπου 8 - 12 ώρες. Σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία) ο χρόνος ξήρανσης μπορεί να παραταθεί.

Κατάσταση: 06.10.2026

Σελίδα 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Τηλέφωνο +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Υπόδειξη:

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.

Κατανάλωση

1 kg αρκεί για περίπου 1,8 – 2,5 m² με μία επίστρωση – ανάλογα με τις ιδιότητες της επιφάνειας. Προσδιορίστε την ακριβή ποσότητα που απαιτείται με δοκιμαστική εφαρμογή στο αντικείμενο.

Αποθήκευση

Φυλάξτε τα δοχεία καλά κλεισμένα σε δροσερό μέρος, αλλά μακριά από τον παγετό. Μην τα αφήνετε να καταλήξουν στο αποχετευτικό δίκτυο, σε υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Προωθήστε προς ανακύκλωση μόνο δοχεία που έχουν αδειάσει εντελώς. Τα αποξηραμένα υπολείμματα υλικού μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή ως απορρίμματα εργοταξίου.

Σημειώσεις

Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Λόγω της υψηλής τιμής pH, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συνιστάται η χρήση γαντιών και προστατευτικών γυαλιών (όχι γυάλινα). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και, εάν χρειαστεί, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να βρείτε τα πιο πρόσφατα δελτία δεδομένων ασφαλείας στον ιστότοπό μας www.pro-mineral.com.

Όριο VOC της ΕΕ για το προϊόν αυτό (Κατ.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος αυτού: μέγ. 1 g/l.

Υπόδειξη:

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και σε εργαστηριακές δοκιμές και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ωστόσο, προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν αποτελούν εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης. Καθώς οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης των προϊόντων βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου ή του έργου.