

Pintura de colores

Ficha técnica

750ml / Nº de artículo 104703401 / EAN 4007955104735 (Parra silvestre)
750ml / Nº de artículo 105003401 / EAN 4007955105008 (Noche natural)
750ml / Nº de artículo 105103401 / EAN 4007955105138 (Horizonte luminoso)
750ml / Nº de artículo 104903401 / EAN 4007955104933 (Helecho fresco)
750ml / Nº de artículo 104503401 / EAN 4007955104537 (Arena cálida del desierto)



Pintura mineral de colores a base de silicato para decorar paredes y techos. Es adecuada para matizar prácticamente todos los productos proMineral* o para aplicar en tono puro. Para conseguir una variedad de tonos aún mayor, los cinco tonos también se pueden mezclar entre sí.

- brillo de color muy intenso
- buenas propiedades de mezcla
- muy transpirable y permeable al vapor de agua
- sin conservantes ni plastificantes
- Resistencia al roce en húmedo: clase R 2 según la norma DIN EN 13300
- Grado de brillo: mate (G3 según la norma DIN EN 13300)

Ámbito de aplicación

Pintura mineral de silicato en colores para paredes y techos. Para matizar o para aplicar en tono liso. Los tonos se pueden mezclar entre sí.

Preparación

El soporte debe estar seco, limpio y ser resistente. Elimine las capas de pintura antiguas que no estén bien adheridas, las pinturas al agua y los restos de enlucido sueltos. Trate previamente las superficies muy absorbentes, arenosas o que desprendan polvo con la imprimación proMineral.

Tratamiento

Dependiendo del tono deseado, la pintura de color puede aplicarse tal cual, matizada o mezclada con otro tono. Remueve bien la pintura antes de usarla y aplícala con brocha, rodillo o un pulverizador adecuado. Si el tono es el mismo, mezcla entre sí los distintos lotes antes de su aplicación. Pueden producirse variaciones en el tono en función de la pintura que se vaya a matizar y de las características del soporte. Consultar la tapa para conocer el lote y el tono. No aplicar si la temperatura del soporte y de la estancia es inferior a +5 °C. Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de secado:

En condiciones normales (20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente), el tiempo de secado es de aproximadamente 6-12 horas. En condiciones desfavorables (p. ej., temperatura baja o alta humedad), el tiempo de secado puede prolongarse.

Consumo

750 ml son suficientes para cubrir unos 4 m² con una sola capa, dependiendo de las características del soporte. Determina el consumo exacto realizando una prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Almacenar los envases bien cerrados y en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, al suelo o a las aguas. Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto secados pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Si el envase no se abre y se

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

almacena correctamente, tiene una vida útil de hasta 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

Notas

* La pintura de colores no es adecuada para matizar la pintura mineral de cal proMineral, el enlucido de rodillo de cal proMineral ni la imprimación proMineral.

Mantener fuera del alcance de los niños. Debido a su elevado valor de pH, evite el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.pro-mineral.com.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.