Blanco interior

Ficha técnica

5l / Número de artículo 066502401 / EAN 4007955665120
10l / Número de artículo 066503401 / EAN 4007955665137



Para el pintado de paredes y techos en interiores. Para soportes minerales (como enlucidos de cal y cemento, mampostería y hormigón), así como papel pintado rugoso, tela mineral para pintura, placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso, y soportes similares. Gracias a su estructura microcristalina, la pintura presenta una elevada capacidad de difusión del vapor de agua, lo que contribuye a crear un clima interior agradable.

- para pinturas blancas con acabado mate satinado
- sin conservantes ni plastificantes
- sin ingredientes de origen animal
- Relación de contraste: clase H_{10}-2 con un rendimiento de 6 m²/l
- Resistencia al roce en húmedo: Clase R 3 según la norma DIN EN 13300
- Grado de brillo: G4 mate opaco
- Tamaño máximo del grano: S1 fino

Ámbito de aplicación

Pintura de interior transpirable para paredes y techos. Ideal para soportes minerales, papel pintado rugoso y placas de yeso.

Preparación

El soporte debe estar seco, limpio y ser resistente. Elimine las capas de pintura antiguas que no estén bien adheridas, las pinturas al agua y los restos de enlucido sueltos. Trate previamente las superficies muy absorbentes, arenosas o que desprendan polvo con la imprimación proMineral.

Tratamiento

Agitar bien la pintura blanca para interiores antes de usarla y aplicarla con brocha, rodillo o un pulverizador adecuado. Si es necesario, aplicar dos capas. Para ello, la capa de fondo se puede diluir con un máximo del 5 % de agua. La capa de acabado se aplica sin diluir, una vez que la primera capa se haya secado por completo. No aplicar si la temperatura del soporte y de la estancia es inferior a +5 °C. Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

Tintado:
Para pinturas de color, la pintura blanca para interiores se puede tintar con un máximo del 3 % de concentrados de tintado universales (solo tipos LW-Oxyd) o con pinturas de color proMineral.

Tiempo de secado:
En condiciones normales (20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente), el tiempo de secado es de aproximadamente 6-12 horas. En condiciones desfavorables (por ejemplo, baja temperatura o alta humedad relativa), el tiempo de secado puede prolongarse.

Consumo

1 l es suficiente para unos 6-8 m² con una sola capa, dependiendo de las características del soporte. Determina el consumo exacto realizando una prueba sobre la superficie.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Teléfono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Correo electrónico info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Almacenamiento
Conservar el envase bien cerrado y en un lugar fresco, pero protegido de las heladas.

Notas
Mantener fuera del alcance de los niños. Debido a su elevado valor de pH, evite el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.pro-mineral.com.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 0,5 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Teléfono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Correo electrónico info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.