Imprimación

Ficha técnica

5l / Número de artículo 066302401 / EAN 4007955663126



Imprimación de base mineral. La imprimación proMineral crea un sustrato resistente y de absorción uniforme, ideal para las capas de pintura posteriores con los productos proMineral. Se puede aplicar sobre soportes minerales (como enlucidos de yeso, cal y cemento, mampostería y hormigón), así como sobre placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso y soportes similares en interiores. Una vez seco, queda transparente.

- base ideal para productos de cal, arcilla y silicato
- Consolida los soportes que sueltan arena y se desmoronan
- regula la capacidad de absorción
- listo para usar
- permeable al vapor de agua
- sin conservantes ni plastificantes
- sin ingredientes de origen animal

Ámbito de aplicación

Imprimación mineral para interiores. Crea superficies de buena adherencia y con una absorción uniforme para las pinturas proMineral y, al secarse, adquiere un aspecto transparente.

Preparación

La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasa. Elimine las capas de pintura antiguas que no estén bien adheridas y los restos de enlucido sueltos. Cubra con plástico las superficies que no vayan a imprimarse antes de la aplicación.

Tratamiento

Remueve la imprimación antes de usarla y aplícala sin diluir sobre el sustrato con un pincel o una brocha. Evita las salpicaduras sobre vidrio, aluminio, cerámica, mármol y materiales similares. Elimine inmediatamente con agua cualquier salpicadura accidental. Realice los trabajos posteriores solo una vez que la imprimación se haya secado por completo. No aplique el producto si la temperatura del sustrato y de la estancia es inferior a +5 °C. Limpie los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso. No lo mezcle con otros productos.

Tiempo de secado:
En condiciones normales (20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente), el tiempo de secado es de aproximadamente 4 horas. En condiciones desfavorables (por ejemplo, temperatura baja o alta humedad), el tiempo de secado puede prolongarse.

Consumo

1 l es suficiente para unos 6-8 m² con una sola capa, dependiendo de las características del soporte. Determina el consumo exacto realizando una prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Almacenar los envases bien cerrados y en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo. Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto secados pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Teléfono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Correo electrónico info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Notas

Mantener fuera del alcance de los niños. Debido a su elevado valor de pH, evite el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.pro-mineral.com.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Teléfono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Correo electrónico info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.