

Pintura de arcilla

Ficha técnica

5l / Nº de artículo 066602401 / EAN 4007955666127
10l / Nº de artículo 066603401 / EAN 4007955666134



Pintura interior de tono blanco cálido para paredes y techos sobre soportes minerales (como enlucidos de arcilla, yeso, cal y cemento, mampostería y hormigón), papel rugoso, tela mineral para pintura, capas de pintura de dispersión y mineral bien adheridas y absorbentes, placas de yeso laminado y de fibra de yeso, y soportes similares. Regula el nivel de humedad del aire interior y, de este modo, contribuye a crear un clima interior agradable.

- de buena cobertura
- que regula la humedad y es transpirable
- Fácil aplicación con rodillo o brocha
- permeable al vapor de agua
- sin disolventes ni plastificantes
- sin ingredientes de origen animal
- Relación de contraste: clase H₁₀-2 con un rendimiento de 7 m²/l
- Resistencia al roce en húmedo: Clase R 4 según la norma DIN EN 13300
- Grado de brillo: G3 mate
- Granulometría máxima: S1 fina

Ámbito de aplicación

Pintura interior de color blanco cálido para paredes y techos. Regula la humedad, ideal para soportes minerales, papel pintado rugoso y placas de yeso.

Preparación

El soporte debe estar seco, limpio y ser resistente. Elimine las capas de pintura antiguas que no estén bien adheridas, las pinturas al agua y los restos de enlucido sueltos. Trate previamente las superficies muy absorbentes, arenosas o que desprendan polvo con la imprimación proMineral.

Tratamiento

Remueve bien la pintura de arcilla antes de usarla y aplícala con brocha, rodillo o un pulverizador adecuado. Si es necesario, aplica dos capas. Para ello, la capa de fondo se puede diluir con un máximo del 10 % de agua. La capa de acabado se aplica sin diluir, una vez que la primera capa se haya secado por completo. No aplicar si la temperatura del soporte y de la estancia es inferior a +5 °C. Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

Tintado:

Para pinturas de color, la pintura de arcilla se puede tinter con un máximo del 4 % de concentrados de tintado universales (solo tipos LW-Oxyd) o con pinturas de color proMineral.

Tiempo de secado:

En condiciones normales (20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente), el tiempo de secado es de aproximadamente 6 a 12 horas. En condiciones desfavorables (por ejemplo, baja temperatura o alta humedad relativa), el tiempo de secado puede prolongarse.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Consumo

1 l es suficiente para unos 6-8 m² con una sola capa, dependiendo de las características del soporte. Determina el consumo exacto realizando una prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Almacenar los envases bien cerrados y en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo. Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto secados pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra.

Notas

Mantener fuera del alcance de los niños. Debido a su elevado valor de pH, evite el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.pro-mineral.com.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 0,5 g/l.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.