Pintura mineral a base de cal

Ficha técnica

5l / Número de artículo 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Número de artículo 068503401 / EAN 4007955685135



Pintura mineral lista para usar, a base de cal hidrata blanca, para revestimientos interiores resistentes al frotamiento. La pintura regula el nivel de humedad del aire interior y, de este modo, contribuye a crear un clima interior agradable. Aplicable sobre soportes minerales (como enlucidos de yeso, cal, cemento y arcilla, mampostería y hormigón), placas de yeso laminado y de fibra de yeso, telas de pintura minerales y soportes similares. También se puede aplicar sobre soportes de dispersión mates y absorbentes.

- Tono mineral delicado con un alto grado de blancura
- Buena capacidad de cobertura – Clase de cobertura 2
- Relación de contraste clase H_{10} 2 según la norma DIN EN 13300 a 6 m²/l
- Resistente al moho gracias a su alta alcalinidad
- que regula la humedad y es transpirable
- sin conservantes ni plastificantes
- sin ingredientes de origen animal

Ámbito de aplicación

Pintura a base de cal lista para usar, para acabados interiores resistentes al frotamiento. Regula la humedad, ofrece una alta capacidad de difusión del vapor de agua y es ideal para enlucidos, hormigón, placas de yeso y soportes similares.

Preparación

La superficie debe estar seca, limpia y en buen estado. Elimine las capas de pintura antiguas, las pinturas al agua y los restos de enlucido sueltos. Trate previamente las superficies muy absorbentes, arenosas o que desprendan polvo con la imprimación proMineral.

Tratamiento

Remueve bien la pintura mineral a base de cal antes de usarla y aplícala con brocha, rodillo o pincel. Si es necesario, aplica una segunda capa una vez que la primera se haya secado por completo. No la apliques si la temperatura del soporte y de la estancia es inferior a +5 °C. Limpia los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

Tintado:
Para aplicaciones en color, la pintura mineral a base de cal se puede tintar con un máximo del 3 % de concentrados de tintado universales (solo tipos LW-Oxyd).

Tiempo de secado:
En condiciones normales (20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente), el tiempo de secado es de aproximadamente 8 horas. En condiciones desfavorables (por ejemplo, temperatura baja o alta humedad), el tiempo de secado puede prolongarse.

Consumo

1 l es suficiente para unos 6 m² con una sola capa, dependiendo de las características del soporte. Determina el consumo exacto realizando una prueba sobre la superficie.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Teléfono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Correo electrónico info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Almacenamiento
Almacenar los envases bien cerrados y en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo. Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto secos pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra.

Notas
Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger de las salpicaduras las superficies que no se vayan a pintar (como, por ejemplo, cristal, madera, etc.). La pintura mineral a base de cal se puede repintar sin problemas con el mismo material. Antes de utilizar otros productos de pintura, se debe lavar o cepillar la pintura mineral a base de cal.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Teléfono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Correo electrónico info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.