Revoque de arcilla

Ficha técnica

7kg / Número de artículo 066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Número de artículo 066005401 / EAN 4007955660156



Revestimiento de enlucido blanco cálido y de grano fino para paredes y techos en interiores. Regula el nivel de humedad del aire interior y, de este modo, contribuye a crear un clima interior agradable. Se puede aplicar sobre soportes minerales (como enlucidos de yeso, cal, cemento y arcilla, mampostería y hormigón), placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso, así como sobre capas de pintura de dispersión y mineral que se adhieran firmemente y sean absorbentes.

- textura fina – granulometría de 0,5 mm
- Fácil aplicación con rodillo o brocha
- especialmente transpirable
- regulador de la humedad
- permeable al vapor de agua
- sin conservantes ni plastificantes
- sin ingredientes de origen animal

Ámbito de aplicación

Revestimiento de enlucido de grano fino, de color blanco cálido, para paredes y techos interiores. Regula el clima interior; ideal para aplicar sobre enlucido, hormigón, placas de yeso y pinturas minerales.

Preparación

La superficie debe estar seca, limpia, resistente y ligeramente absorbente. Elimine las capas de pintura antiguas que no estén bien adheridas, las pinturas al agua y los restos de enlucido sueltos. Trate previamente las superficies muy absorbentes, arenosas o que desprendan polvo con la imprimación proMineral.

Tratamiento

Remueve bien el enlucido de arcilla antes de usarlo y aplícalo con rodillo, brocha o pincel, creando la textura creativa que desees. En superficies claras y uniformes, suele bastar con una sola capa. De este modo se obtiene una textura fina del enlucido. Para obtener una textura más marcada, se aplica una segunda capa una vez que la primera se haya secado por completo. También se debe aplicar una segunda capa en superficies muy oscuras o irregulares. En este caso, la capa base se puede diluir con un máximo del 10 % de agua. La capa de acabado se aplica sin diluir, una vez que la primera capa se haya secado por completo. No aplicar si la temperatura del sustrato y de la estancia es inferior a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tintado:
Para aplicaciones en color, el enlucido de arcilla se puede matizar con un máximo del 4 % de concentrados de matización universales (solo tipos LW-Oxyd) o con pinturas de color proMineral.

Tiempo de secado:
En condiciones normales (20 °C, 65 % de humedad relativa del aire, soporte moderadamente absorbente), el tiempo de secado es de aproximadamente 24 horas. En condiciones desfavorables (por ejemplo, baja temperatura o alta humedad del aire), el tiempo de secado puede prolongarse.

Posibilidad de repintado:

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Teléfono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Correo electrónico info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

El enlucido de arcilla es adecuado como capa final, pero también se puede repintar. Para ello se recomienda, por ejemplo, la pintura de arcilla proMineral.

Consumo
1 kg es suficiente para cubrir unos 2,5 m² con una sola capa, dependiendo de las características del soporte. Determina el consumo exacto realizando una prueba sobre la superficie.

Almacenamiento
Almacenar los envases bien cerrados y en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo. Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto secados pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra.

Notas
Mantener fuera del alcance de los niños. Debido a su elevado valor de pH, evite el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Teléfono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Correo electrónico info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.