



Revoque de cal con rodillo

Ficha técnica

8kg / Nº de artículo 121302401 / EAN 4007955121329

16kg / Nº de artículo 121305401 / EAN 4007955121336



Revestimiento de yeso fino blanco listo para usar, para paredes y techos en interiores. Este yeso para aplicar con rodillo regula el nivel de humedad del aire interior y, de este modo, contribuye a crear un clima interior agradable. Se puede aplicar sobre soportes minerales (como enlucidos de yeso, cal, cemento y arcilla, mampostería y hormigón), placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso, telas de pintura minerales y soportes similares. También se puede aplicar sobre soportes de dispersión mates y absorbentes.

- textura fina – granulometría de 0,5 mm
- Fácil aplicación con rodillo o brocha
- especialmente transpirable y con propiedades reguladoras de la humedad
- Resistente al moho gracias a su alta alcalinidad
- sin conservantes ni plastificantes
- sin ingredientes de origen animal

Ámbito de aplicación

Revestimiento de enlucido fino listo para usar para paredes y techos en interiores. Regula la humedad y permite la difusión del vapor de agua. Se puede aplicar sobre soportes minerales, placas de yeso laminado y placas de yeso-fibra, telas de pintura minerales y similares. También se puede aplicar sobre soportes de pintura de dispersión mates y absorbentes.

Preparación

El soporte debe ser resistente a los álcalis, estar seco, limpio y ser sólido. Elimine las capas de pintura antiguas que no estén bien adheridas, las pinturas al agua y los restos de enlucido sueltos. Trate previamente las superficies muy absorbentes, arenosas o que desprendan polvo con la imprimación proMineral.

Tratamiento

Remueve bien el enlucido de cal antes de usarlo y aplícalo con rodillo, brocha o pincel, creando la textura creativa que desees. En superficies claras y uniformes, suele bastar con una sola capa. De este modo se obtiene una textura fina del enlucido. Para conseguir una textura más marcada, se aplica una segunda capa una vez que la primera se haya secado por completo. En este caso, la capa base se puede diluir con un máximo del 10 % de agua. La capa de acabado se aplica sin diluir, una vez que la primera capa se haya secado por completo. No aplicar si la temperatura del sustrato y de la estancia es inferior a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tintado:

Para aplicaciones en color, el enlucido de cal para rodillo se puede teñir con un máximo del 4 % de concentrados de tintado universales (solo tipos LW-Oxyd).

Recubrimiento:

El enlucido de cal para rodillo es adecuado como capa final, pero también puede recubrirse. Para ello se recomienda, por ejemplo, la pintura mineral de cal proMineral.

Tiempo de secado:

En condiciones normales (20 °C, 65 % de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente), el tiempo de secado es

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

de aproximadamente 24 horas. En condiciones desfavorables (por ejemplo, baja temperatura o alta humedad relativa), el tiempo de secado puede prolongarse.

Consumo

1 kg es suficiente para cubrir unos 2,5 m² con una sola capa, dependiendo de las características del soporte. Determina el consumo exacto realizando una prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Almacenar los envases bien cerrados, en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo. Llevar a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto secos pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra.

Notas

Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger de las salpicaduras las superficies que no se vayan a pintar (como, por ejemplo, cristal, madera, etc.).

Para consultar los datos relevantes en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.pro-mineral.com.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.