



Revestimiento mineral fino

Ficha técnica

8kg / Nº de artículo 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Nº de artículo 060503401 / EAN 4007955605133



Revestimiento fino a base de silicato para acabados texturizados en interiores. El revestimiento fino mineral regula el nivel de humedad del aire interior y contribuye así a crear un clima interior agradable. Se puede aplicar sobre soportes minerales (como enlucidos de yeso, cal, cemento y arcilla, mampostería y hormigón), placas de yeso laminado y de construcción en seco, así como sobre soportes de pintura de dispersión mates y absorbentes.

- textura fina del enlucido (granulometría de 0,5 mm)
- Fácil aplicación con rodillo o brocha
- blanco opaco
- transpirable y que regula la humedad
- permeable al vapor de agua
- sin conservantes ni plastificantes
- sin ingredientes de origen animal

Ámbito de aplicación

Revestimiento fino de silicato para acabados interiores texturizados. Ideal para soportes minerales, placas de yeso laminado y placas de construcción en seco. También se puede aplicar sobre pinturas de dispersión mates y absorbentes.

Preparación

El soporte debe ser firme, seco, resistente, limpio y estar libre de agentes separadores. Elimine las capas de pintura antiguas que no se adhieran bien, las pinturas al agua y los restos de enlucido sueltos. Trate previamente los soportes muy absorbentes, arenosos o que desprendan polvo con la imprimación proMineral.

Tratamiento

Remover bien el enlucido fino mineral antes de su uso y aplicarlo con rodillo, brocha o pincel. No aplicar si la temperatura del soporte y de la estancia es inferior a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tintado:

Para aplicaciones en color, el enlucido fino mineral se puede teñir con un máximo del 5 % de concentrados de tintado universales (solo tipos LW-Oxyd) o con pinturas de color proMineral.

Posibilidad de repintado:

El enlucido fino mineral es adecuado como capa final decorativa, pero también se puede repintar. Para ello se recomienda, por ejemplo, proMineral Blanco para interiores.

Tiempo de secado:

En condiciones normales (20 °C, 65 % de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente), el tiempo de secado es de aproximadamente 8 a 12 horas. En condiciones desfavorables (por ejemplo, temperatura baja o alta humedad) el tiempo de secado puede prolongarse.

Consumo

1 kg es suficiente para cubrir aproximadamente entre 1,8 y 2,5 m² con una sola capa, dependiendo de las características del

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

soporte. Determina el consumo exacto realizando una prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Almacenar los envases bien cerrados y en un lugar fresco, pero protegido de las heladas. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo. Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto secados pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra.

Notas

Mantener fuera del alcance de los niños. Debido a su elevado valor de pH, evite el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.pro-mineral.com.

Valor límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.