Kalk-mineraalvärv

Tehniline teabeleht

5l / Toote number 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Toote number 068503401 / EAN 4007955685135



Kasutusvalmis mineraalne värv valge lubjahüdraadi baasil, mis on mõeldud pühkimiskindlateks siseviimistlusteks. Värv reguleerib ruumiõhu niiskusesisaldust ja aitab sel viisil kaasa meeldiva sisekliima loomisele. Sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel (nagu kips-, lubi-, tsement- ja savikrohv, müüritöö ja betoon), kipsplaadi- ja kipskiudplaatidel, mineraalsetel värvimisvõrkudel ja sarnastel aluspindadel. Sobib kasutamiseks ka mattidel, imavatel dispersioonpõhjalistel aluspindadel.

- peen mineraalne värvikiht kõrge valgeastmega
- hea kattevõime – kattevõime klass 2
- Kontrastisuhe H_{10}-klass 2 vastavalt standardile DIN EN 13300, katvusega 6 m²/l
- hallitusvastane tänu kõrgele leelisusele
- niiskust reguleeriv ja hingav
- ilma säilitusaineteta ja ilma pehmendajateta
- ei sisalda loomset päritolu koostisosi

Kohaldamisala

Kasutusvalmis lubjapõhine värv pühkimiskindlateks sisevärvimistöödeks. Niiskust reguleeriv, suure veeauru difusioonivõimega, ideaalne krohvile, betoonile, kipsplaadile ja sarnastele aluspindadele.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja kandev. Eemaldage vanad värvikihtid, liimvärvid ja lahtised krohviosad. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad pinnad tuleb eelnevalt töödelda proMineral alusvärviga.

Töötlemine

Segage lubi-mineraalvärvi enne kasutamist hoolikalt läbi ja kandke see peale pintsli, laiaharja või rulliga. Vajaduse korral kandke peale teine kiht pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist. Ärge kasutage, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

Toonimine:
Värviliste pindade jaoks võib lubja-mineraalvärvi toonida maksimaalselt 3 % universaalsete toonimiskontsentraatidega (ainult LW-Oxyd-tüübid).

Kuivamisaeg:
Tavalistes tingimustes (20 °C, 65 % suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) on kuivamisaeg umbes 8 tundi. Ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg pikeneda.

Tarbimine

1 l piisab ühekordse värvimise korral umbes 6 m² katmiseks – sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil.

Ladustamine

Hoida mahutit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Ära lase sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

pinnasesse. Suunata ringlussevõttu ainult täielikult tühjendatud mahutid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena.

Märkused

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitse pritsmete eest pindu, mida ei ole kavas värvida (nt klaas, puit jms). Lubja-mineraalvärvi võib probleemideta üle värvida sama materjaliga. Enne teiste värvainete kasutamist tuleb lubja-mineraalvärv maha pesta või maha harjata.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.