Kalk-rullviimistlus

Tehniline teabeleht

8kg / Toote number 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Toote number 121305401 / EAN 4007955121336



Kasutusvalmis valge peenviimistlusvärv siseruumide seinte ja lagede jaoks. Rullviimistlus reguleerib ruumiõhu niiskusesisaldust ja aitab seeläbi kaasa meeldiva sisekliima loomisele. Sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel (nagu kips-, lubi-, tsement- ja savikrohv, müüritöö ja betoon), kips- ja kipskiudplaatidel, mineraalsetel värvimisvõrkudel ja sarnastel aluspindadel. Sobib kasutamiseks ka mattidel, imavatel dispersioonpõhjalistel aluspindadel.

- peen struktuur – tera suurus 0,5 mm
- lihtne pealekandmine rulliga või pintsliga
- eriti hingav ja niiskust reguleeriv
- hallitusvastane tänu kõrgele leelisusele
- ilma säilitusaineteta ja ilma pehmendajateta
- ei sisalda loomset päritolu koostisosi

Kohaldamisala

Kasutusvalmis peenviimistlusvärv siseruumide seinte ja lagede jaoks. Niiskust reguleeriv ja veeauru läbilaskv. Sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel, kipsplaadidel ja kipskiudplaatidel, mineraalsetel värvimisvõrkudel jms. Sobib kasutamiseks ka mattidel, imavatel dispersioonpõhjalistel aluspindadel.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema leeliskindel, kuiv, puhas ja kandev. Eemaldage halvasti kinnitunud vanad värvikihtid, liimvärvid ja lahtised krohviosad. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad pinnad tuleb eelnevalt töödelda proMineral alusvärviga.

Töötlemine

Segage lubjarullkrohvi enne kasutamist hoolikalt läbi ning kandke see rulliga, pintsliga või laiaharjaga pinnale, luues soovi korral loomingulise tekstuuri. Hele ja ühtlase aluspinnaga pindade puhul piisab sageli ühest kihist. Sel juhul tekib peen krohvistruktuur. Tugevama struktuuri saamiseks kantakse pärast täielikku kuivamist peale teine kiht. Sel juhul võib aluskihti lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pealiskate kantakse lahjendamata pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Ärge kasutage, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Värvimine:
Värviliste katete jaoks võib lubjarullkrohvi toonida maksimaalselt 4 % universaalsete värvitoonikontsentraatidega (ainult LW-Oxyd-tüübid).

Ülevärvitavus:
Kalk-Rollputz sobib lõppkatteks, kuid seda on võimalik ka üle värvida. Selleks soovitame näiteks proMineral kalk-mineraalvärvi.

Kuivamisaeg:
Tavatingimustes (20 °C, suhteline õhuniiskus 65 %, mõõdukalt imav aluspind) on kuivamisaeg umbes 24 tundi. Ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg pikeneda.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Tarbimine
1 kg piisab ühekordse värvimise korral umbes 2,5 m² katmiseks – sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil.

Ladustamine
Hoida mahutit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Ära lase sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Suunata ringlussevõttu ainult täielikult tühjendatud mahutid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena.

Märkused
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitse pritsmete eest pindu, mida ei tohi värvida (nt klaas, puit jms).

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pro-mineral.com.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kategooria: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.