# Mineraalne peenviimistluskreem

Tehniline teabeleht

8kg / Artikli nr.060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Artikli nr.060503401 / EAN 4007955605133

Silikatpõhine peenviimistlus sisetingimustes tekstuuriga viimistluse jaoks. Mineraalne peenviimistlus reguleerib ruumiõhu niiskusesisaldust ja aitab sel viisil kaasa meeldiva sisekliima loomisele. Sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel (nagu kips-, lubi-, tsement- ja savikrohv, müüritöö ja betoon), kipsplaadi- ja kuivkonstruktsiooniplaatidel ning mattidel, imavatel dispersioonpindadel.

- peen krohvistruktuur (terasuurus 0,5 mm)
- lihtne pealekandmine rulliga või pintsliga
- valge, kattevärv
- hingav ja niiskust reguleeriv
- veeauru läbilaskv
- ilma säilitusaineteta ja ilma pehmendajateta
- ei sisalda loomset päritolu koostisosi

## Kohaldamisala

Silikaatpõhine peenviimistluskrunt tekstuuriga siseviimistluseks. Sobib ideaalselt mineraalsetele aluspindadele, kipsplaadile ja kuivehituse plaatidele. Sobib kasutamiseks ka mattidel, imavatel dispersioonvärvidel.

## Ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev, kuiv, kandevõimeline, puhas ja eraldusainetest vaba. Eemaldage halvasti kinnitunud vanad värvikihtid, liimvärvid ja lahtised krohviosad. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda proMineral alusvärviga.

## Töötlemine

Segage mineraalne peenviimistluskreem enne kasutamist hoolikalt läbi ja kandke see peale rulliga, harjaga või pintsliga. Ärge kasutage, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Värvimine:
Värviliste pindade jaoks võib mineraalset peenkrüüpi toonida maksimaalselt 5 % universaalsete värvitoonikontsentraatidega (ainult LW-Oxyd-tüübid) või proMineral värvidega.

Ülevärvitavus:
Mineraalne peenviimistlus sobib dekoratiivseks lõppkatteks, kuid seda on võimalik ka üle värvida. Selleks soovitame näiteks proMineral sisevalget.

Kuivamisaeg:
Tavalistes tingimustes (20 °C, suhteline õhuniiskus 65 %, mõõdukalt imav aluspind) on kuivamisaeg umbes 8–12 tundi. Ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg pikeneda.

## Tarbimine

1 kg piisab ühekordse värvimise korral umbes 1,8–2,5 m² katmiseks – sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

## Ladustamine
Hoida mahutit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Suunata ringlussevõttu ainult täielikult tühjendatud mahutid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena.

## Märkused
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahale sattumisel loputada rohke veega. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pro-mineral.com.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus on maksimaalselt 1 g/l.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.