Põhivärv

Tehniline teabeleht

5l / Toote number 066302401 / EAN 4007955663126



Mineraalipõhine aluskrunt. proMineral aluskrunt loob tugeva ja ühtlaselt imava aluspinna, mis sobib ideaalselt proMineral toodetega edasiseks värvimiseks. Sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel (nagu kips-, lubi- ja tsementkrohv, müüritöö ja betoon) ning kipsplaadi- ja kipskiudplaatidel ja sarnastel aluspindadel siseruumides. Kuivab läbipaistvaks.

- ideaalne alus lubja-, savi- ja silikaattoodetele
- tugevdab liivast ja kriitjat aluspinda
- reguleerib imavust
- kasutusvalmis
- veeauru läbilaskv
- ilma säilitusaineteta ja ilma pehmendajateta
- ei sisalda loomset päritolu koostisosi

Kohaldamisala

Mineraalne aluskrunt siseruumidele. Loob proMineral-värvide jaoks tugeva ja ühtlaselt imava aluspinna ning kuivab läbipaistvaks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja rasvavaba. Eemaldage halvasti kinnitunud vanad värvikihtid ja lahtised krohviosad. Katke enne kasutamist kilega pinnad, mida ei ole vaja kruntida.

Töötlemine

Segage alusvärvi enne kasutamist läbi ja kandke see lahjendamata kujul pintsli või harjaga alusele. Vältige pritsmeid klaasile, alumiiniumile, keraamikale, marmorile ja sarnastele materjalidele. Ehtimata pritsmed tuleb viivitamatult veega eemaldada. Järgmisi töid tohib teha alles pärast alusvärvi täielikku kuivamist. Ära kasuta, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhasta töövahendid kohe pärast kasutamist veega. Ära sega teiste toodetega.

Kuivamisaeg:
Tavalistes tingimustes (20 °C, suhteline õhuniiskus 65 %, mõõdukalt imav aluspind) on kuivamisaeg umbes 4 tundi. Ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg pikeneda.

Tarbimine

1 l piisab ühekordse värvimise korral umbes 6–8 m² katmiseks – sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil.

Ladustamine

Hoida mahutit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Suunata ringlussevõttu ainult täielikult tühjendatud mahutid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena.

Märkused

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahale sattumisel loputada rohke veega. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pro-mineral.com.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kategooria: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.