



Savi-viimistluskreem

Tehniline teabeleht

7kg / Artikli nr.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Artikli nr.066005401 / EAN 4007955660156



Soe valge, peeneteraline pealekantav krohv siseruumide seinte ja lagede jaoks. Tasakaalustab ruumiõhu niiskusesisaldust ja aitab sel viisil kaasa meeldiva sisekliima loomisele. Sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel (nagu kips-, lubi-, tsement- ja savikrohv, müüritis ja betoon), kipsplaadi- ja kipskiudplaatidel ning tugevalt haarduvatel ja imavatel dispersiooni- ja mineraalvärvikihtidel.

- peen struktuur – tera suurus 0,5 mm
- lihtne pealekandmine rulliga või pintsliga
- eriti hingav
- niiskust reguleeriv
- veeauru läbilaskv
- ilma säilitusaineteta ja ilma pehmedajateta
- ei sisalda loomset päritolu koostisosi

Kohaldamisala

Soe valge, peeneteraline pealekantav krohv sise seinte ja lagede jaoks. Reguleerib ruumi kliimat, sobib ideaalselt krohvile, betoonile, kipsplaadile ja mineraalvärvidele.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas, kandev ja kergelt imav. Eemaldage halvasti kinnitunud vanad värvikihtid, liimvärvid ja lahtised krohviosad. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad pinnad tuleb eelnevalt töödelda proMineral alusvärviga.

Töötlemine

Segage savipõhine krohv enne kasutamist hoolikalt läbi ning kandke see rulliga, pintsliga või laia harjaga pinnale, luues soovi korral loominguilise tekstuuri. Heledate ja ühtlaste aluspindade puhul piisab sageli ühest kihist. Sel juhul tekib peen krohvstruktuur. Tugevama struktuuri saamiseks kantakse pärast esimese kihi täielikku kuivamist peale veel üks kiht. Ka väga tumedate või ebaühtlaste aluspindade puhul tuleks kanda peale teine kiht. Sel juhul võib aluskihti lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pealiskate kantakse lahjendamata pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Ära kasuta, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhasta töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

Värvimine:

Värviliste katete jaoks võib savikrohvi toonida maksimaalselt 4 % universaalsete toonikontsentratsioonidega (ainult LW-Oxyd-tüübid) või proMineral värvainetega.

Kuivamisaeg:

Tavalistes tingimustes (20 °C, 65 % suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) on kuivamisaeg umbes 24 tundi. Ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg pikeneda.

Ülevärvitavus:

Savi-pinnakrohv sobib lõppkatteks, kuid seda on võimalik ka üle värvida. Selleks soovitame näiteks proMineral savivärvi.

Staatus: 05.10.2026

Lehekülg 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Tarbimine

1 kg piisab ühekordse värvimise korral umbes 2,5 m² katmiseks – sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil.

Ladustamine

Hoida mahutit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Suunata ringlussevõttu ainult täielikult tühjendatud mahutid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena.

Märkused

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahale sattumisel loputada rohke veega. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pro-mineral.com.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.