Savi värv

Tehniline teabeleht

5l / Toote number 066602401 / EAN 4007955666127
10l / Toote number 066603401 / EAN 4007955666134



Soe valge sisevärv seinte ja lagede värvimiseks mineraalsetel aluspindadel (nagu savi-, kips-, lubi- ja tsementkrohv, müüritöö ja betoon), karedale paberile, mineraalsele värvimisvõrgule, tugevalt kinnitunud ja imavatele dispersioon- ja mineraalvärvikihtidele, kipsplaadile ja kipskiudplaatidele ning sarnastele aluspindadele. Tasakaalustab ruumiõhu niiskusesisaldust ja soodustab sel viisil meeldivat sisekliimat.

- hea katvusega
- niiskust reguleeriv ja hingav
- lihtne pealekandmine rulliga või pintsliga
- veeauru läbilaskv
- ilma lahustita ja ilma plastifikaatorita
- ei sisalda loomset päritolu koostisosi
- Kontrastisuhe: H_{10}-klass 2, katvusega 7 m²/l
- Vastupidavus märgale hõõrdumisele: R-klass 4 vastavalt standardile DIN EN 13300
- Läikeklass: G3 matt
- Maksimaalne terasuurus: S1 peen

Kohaldamisala

Soe valge sisekraav värv seintele ja lagedele. Niiskust reguleeriv, ideaalne mineraalsetele aluspindadele, karedale paberile ja kipsplaadile.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja kandev. Eemaldage halvasti kinnitunud vanad värvikihid, liimvärvid ja lahtised krohviosad. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad pinnad tuleb eelnevalt töödelda proMineral alusvärviga.

Töötlemine

Segage savivärvi enne kasutamist hoolikalt läbi ja kandke see peale pintsli, rulliga või sobiva pihustiga. Vajaduse korral kandke peale kaks kihti. Selleks võib alusvärvi lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pealiskate kantakse lahjendamata pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist. Ära kasuta, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhasta töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

Toonimine:
Värviliste pindade jaoks võib savivärvi toonida maksimaalselt 4 % universaalsete toonikontsentraatidega (ainult LW-Oxyd-tüübid) või proMineral värvidega.

Kuivamisaeg:
Tavalistes tingimustes (20 °C, 65 % suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) on kuivamisaeg umbes 6–12 tundi. Ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg pikeneda.

Tarbimine

1 l piisab ühekordse värvimise korral umbes 6–8 m² katmiseks – sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Ladustamine
Hoida mahutit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Suunata ringlussevõttu ainult täielikult tühjendatud mahutid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena.

Märkused
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahale sattumisel loputada rohke veega. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pro-mineral.com.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 0,5 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.