



## Värv

### Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.104703401 / EAN 4007955104735 (Vildiviin)  
750ml / Artikli nr.105003401 / EAN 4007955105008 (Looduslik öö)  
750ml / Artikli nr.105103401 / EAN 4007955105138 (Heledam horisont)  
750ml / Artikli nr.104903401 / EAN 4007955104933 (Värske sõnajalg)  
750ml / Artikli nr.104503401 / EAN 4007955104537 (Soe kõrbeline liiv)



Silikaadipõhine mineraalne värv seinte ja lagede viimistlemiseks. Sobib peaaegu kõigi proMineral toodete\* toonimiseks või täisvärvina kasutamiseks. Veelgi suurema värvivaliku saavutamiseks on viit värvitooni võimalik omavahel segada.

- väga tugev värvi sära
- hea segunevus
- väga hingav ja veeauru läbilaskv
- ilma säilitusainete ja pehmenajainetega
- Niiskuse ja hõõrdumiskindlus R-klass 2 vastavalt standardile DIN EN 13300
- Läikeklass: matt (G3 vastavalt standardile DIN EN 13300)

### Kohaldamisala

Mineraalne silikaatvärv seintele ja laele. Värv tooni reguleerimiseks või ühtlase värvitooni saavutamiseks. Värvitoone saab omavahel segada.

### Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja kandev. Eemaldage halvasti kinnitunud vanad värvikihid, liimvärvid ja lahtised krohviosad. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad pinnad tuleb eelnevalt töödelda proMineral alusvärviga.

### Töötlemine

Sõltuvalt soovitud värvitoonist võib värvi kasutada täisvärvina, toonida või segada teise värvitooniga. Enne kasutamist segage värvi hoolikalt läbi ja kandke peale pintsli, rulliga või sobiva pihustiga. Kui värvitoon on sama, segage enne töötlemist erinevad partiid omavahel läbi. Sõltuvalt toonitavast värvist ja aluspinna omadustest on võimalikud värvitooni kõrvalekalded. Partii ja värvitoon on märgitud kaanel. Ärge kasutage aluspinnal ja ruumis, kui temperatuur on alla +5 °C. Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

Kuivamisaeg:

Tavalistes tingimustes (20 °C, suhteline õhuniiskus 65 %, mõõdukalt imav aluspind) on kuivamisaeg umbes 6-12 tundi. Ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg pikeneda.

### Tarbimine

750 ml piisab ühekordse värvimise korral umbes 4 m<sup>2</sup> katmiseks – sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil.

### Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogudesse. Suuna ringlusse ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena. Avamata ja nõuetekohaselt ladustatuna säilib toode kuni 60 kuud alates tootmiskuupäevast.

### Märkused

\* Värv ei sobi proMineral lubi-mineraalvärvi, proMineral lubi-rullkrohviga ega proMineral alusvärvi toonimiseks.

Staatus: 05.10.2026

Lehekülg 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahale sattumisel loputage rohke veega. Silma sattumisel loputage kohe rohke veega ja pöörduge vajadusel arsti poole.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 1 g/l.

**Vihje:**

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.