



Sisemine valge

Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr.066502401 / EAN 4007955665120

10l / Artikli nr.066503401 / EAN 4007955665137



Siseseinte ja -lagede värvimiseks. Mineraalsetele aluspindadele (nagu lubi- ja tsementkrohv, müüritöö ja betoon) ning ka paberfibriilpinnale, mineraalsele värvimisvõrgule, kipsplaadile ja kipsfibriilplaadile ning sarnastele aluspindadele. Tänu oma mikrokristallilisele struktuurile on värvil kõrge veeauru difusioonivõime, mis aitab kaasa meeldiva ruumikliima loomisele.

- valgetele, riidematile värvikihtidele
- ilma säilitusaineteta ja ilma pehmendajateta
- ei sisalda loomset päritolu koostisosi
- Kontrastisuhe: H₁₀-klass 2, katvusega 6 m²/l
- Vastupidavus märgile hõõrdumisele: R-klass 3 vastavalt standardile DIN EN 13300
- Läikeklass: G4 matt
- maksimaalne terasuurus: S1 peen

Kohaldamisala

Hingav sisekraav värv seinte ja lagede värvimiseks. Sobib ideaalselt mineraalsetele aluspindadele, karuskiudpaberile ja kipsplaadile.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja kandev. Eemaldage halvasti kinnitunud vanad värvikihid, liimvärvid ja lahtised krohviosad. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad pinnad tuleb eelnevalt töödelda proMineral alusvärviga.

Töötlemine

Segage sisekasutamiseks mõeldud valget värvi enne kasutamist hoolikalt läbi ja kandke see peale pintsliga, rulliga või sobiva pihustiga. Vajaduse korral kandke peale kaks kihti. Selleks võib alusvärvi lahjendada maksimaalselt 5 % veega. Pealiskate kantakse lahjendamata pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist. Ära kasuta, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhasta töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

Toonimine:

Värviliste katete jaoks võib sisekasutuse valget värvi toonida maksimaalselt 3 % universaalsete toonikonsentraatidega (ainult LW-Oxyd-tüübid) või proMineral värvidega.

Kuivamisaeg:

Tavalistes tingimustes (20 °C, 65 % suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) on kuivamisaeg umbes 6–12 tundi. Ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg pikeneda.

Tarbimine

1 l piisab ühekordse värvimise korral umbes 6–8 m² katmiseks – sõltuvalt aluspinna omadustest. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil.

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Märkused

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahale sattumisel loputada rohke veega. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.pro-mineral.com.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 0,5 g/l.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.