# Kalkkimineraalimaali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenumero 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Tuotenumero 068503401 / EAN 4007955685135




Käyttövalmis, valkoisen kalkkihydraatin pohjalta valmistettu mineraalimaali pyyhkäisynkestävään sisämaalaukseen. Maali tasapainottaa huoneilman kosteuspitoisuutta ja edistää näin miellyttävää sisäilmastoa. Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille (kuten kipsi-, kalkki-, sementti- ja savirappauksille, muuraukselle ja betonille), kipsilevyille ja kipsikuitulevyille, mineraalisille maalauskankaille ja vastaaville alustoille. Soveltuu myös mattapintaisille, imukykyisille dispersiopohjaisille alustoille.

- hienojakoinen mineraalipinnoite, jossa on korkea valkoisuusaste
- hyvä peittokyky – peittokykyluokka 2
- Kontrastisuhde $H_{10}$-luokka 2 standardin DIN EN 13300 mukaisesti, kun peittokyky on 6 m²/l
- homeenkestävä korkean emäksisyyden ansiosta
- kosteutta säätelevä ja hengittävä
- ilman säilöntäaineita ja pehmentimiä
- ei sisällä eläinperäisiä ainesosia

## Soveltamisala

Käyttövalmis kalkkipohjainen maali pyyhkäisynkestävään sisämaalaukseen. Kosteutta säätelevä, erittäin höyryläpäisevä, sopii erinomaisesti rappaukseen, betoniin, kipsilevyyn ja vastaaviin alustoihin.

## Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas ja kantava. Poista vanhat maalikerrokset, liimamaalit ja irronneet rappauspalaset. Esikäsittele voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat pinnat proMineral-pohjamaalilla.

## Käsittely

Sekoita kalkki-mineraalimaali huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se siveltimellä, laajapintaisella siveltimellä tai telalla. Tarvittaessa levitä toinen kerros, kun ensimmäinen maalikerros on täysin kuivunut. Älä käytä, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Sävytys:
Värillisiä maalipintoja varten kalkki-mineraalimaalia voidaan sävyttää enintään 3 %:lla yleiskäyttöisiä sävytykeskonsentraatteja (vain LW-Oxyd-tyypit).

Kuivumisaika:
Normaaleissa olosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta) kuivumisaika on noin 8 tuntia. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi pidentyä.

## Kulutus

1 l riittää noin 6 m²:n pintaan yhdellä maalikerroksella – alustan laadusta riippuen. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koepinta kohteeseen.

## Varastointi

Säilytä astiat tiiviisti suljettuina viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa. Älä päästä ainetta viemäriin, vesistöihin tai



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Puhelin +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Sähköposti info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet ainejäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä.

## Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojaa maalattavat pinnat (kuten lasi, puu jne.) roiskeilta. Kalkkimineraalimaali voidaan maalata ongelmitta uudelleen samalla materiaalilla. Ennen muiden maalituotteiden käyttöä kalkki-mineraalimaali on pestävä pois tai harjattava pois.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pro-mineral.com.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Puhelin +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Sähköposti info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.