



Kalkkipinnoite

Tekniset tiedot

8kg / Tuotenro.121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Tuotenro.121305401 / EAN 4007955121336



Käyttövalmis, valkoinen hienorakenteinen rappausmaali sisäseinien ja -kattojen pinnoille. Rullattava rappaus tasapainottaa huoneilman kosteuspitoisuutta ja edistää näin miellyttävää sisäilmastoa. Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille (kuten kipsi-, kalkki-, sementti- ja savirappaus, muuraus ja betoni), kipsilevyille ja kipsikuitulevyille, mineraalisille maalauskankaille ja vastaaville alustoille. Soveltuu myös mattapintaisille, imukykyisille dispersiopohjille.

- hieno rakenne – raekoko 0,5 mm
- helppo levittää telalla tai siveltimellä
- erityisen hengittävä ja kosteutta säätelevä
- homeenkestävä korkean emäksisyyden ansiosta
- ilman säilöntäaineita ja pehmentimiä
- ei sisällä eläinperäisiä ainesosia

Soveltamisala

Käyttövalmis hienorakenteinen rappausmaali sisäseinille ja -kattoille. Kosteutta säätelevä ja vesihöyryn läpäisevä. Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille, kipsilevyille ja kipsikuitulevyille, mineraalisille maalauskankaille ja vastaaville. Soveltuu myös mattapintaisille, imukykyisille dispersiopohjaisille alustoille.

Valmistelu

Alustan on oltava alkalinkestävä, kuiva, puhdas ja kantava. Poista huonosti kiinnittyneet vanhat maalikerrokset, liimamaalit ja irtonaiset rappauspalaset. Esikäsittele voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liutuuntuvat pinnat proMineral-pohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita kalkkiväirulla-rappaus huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se telalla, siveltimellä tai laattasiveltimellä luoden samalla haluamasi luovan tekstuurin. Vaaleilla, tasaisilla alustoilla yksi kerros riittää usein. Tällöin saadaan aikaan hieno rappausrakenne. Voimakkaamman rakenteen saamiseksi levitetään toinen kerros, kun ensimmäinen kerros on täysin kuivunut. Tällöin pohjamaalia voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Päälyskerros levitetään laimentamattomana, kun ensimmäinen kerros on täysin kuivunut. Älä käytä, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Sävytys:

Väriillisiä pinnoitteita varten Kalk-Rollputz-ulla-rappauslaastia voidaan sävyttää enintään 4 %:lla yleiskäyttöisiä sävytyskonsentraatteja (vain LW-Oxyd-tyypit).

Päällystettävyyys:

Kalkki-rullapinnoite sopii viimeistelypinnoitteeksi, mutta sen päälle voidaan myös maalata. Tähän tarkoitukseen suositellaan esimerkiksi proMineral-kalkkimineraalimaalia.

Kuivumisaika:

Normaaleissa olosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta) kuivumisaika on noin 24 tuntia. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi pidentyä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Kulutus

1 kg riittää noin 2,5 m²:n pintaan yhdellä maalikerroksella – alustan laadusta riippuen. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astiat tiiviisti suljettuina viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Älä päästä ainetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet ainejäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä.

Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojaa roiskeilta pinnat, joihin tuotetta ei levitetä (kuten lasi, puu jne.).

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pro-mineral.com.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.