



# Mineraalinen hienorakenteinen rappaus

## Tekniset tiedot

8kg / Tuotenro.060502401 / EAN 4007955605126  
15kg / Tuotenro.060503401 / EAN 4007955605133



Silikatipohjainen hienorakenteinen rappaus sisäkäyttöön tarkoitettuihin teksturoituihin pinnoitteisiin. Mineraalinen hienorakenteinen rappaus tasapainottaa huoneilman kosteuspitoisuutta ja edistää näin miellyttävää sisäilmastoa. Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille (kuten kipsi-, kalkki-, sementti- ja savirappauksille, muuraukselle ja betonille), kipsilevyille ja kipsirakennuslevyille sekä mattapintaisille, imukykyisille dispersiopohjaisille alustoille.

- hieno rappausrakenne (raekoko 0,5 mm)
- helppo levittää telalla tai siveltimellä
- peittävä valkoinen
- hengittävä ja kosteutta säätelevä
- vesihöyryä läpäisevä
- ilman säilöntäaineita ja pehmentimiä
- ei sisällä eläinperäisiä ainesosia

## Soveltamisala

Silikaattipohjainen hienorakenteinen rappaus sisäpintojen teksturointiin. Sopii erinomaisesti mineraalipohjaisille alustoille, kipsilevyille ja kipsirakennuslevyille. Soveltuu käytettäväksi myös mattapintaisille, imukykyisille dispersiomaaleille.

## Valmistelu

Alustan on oltava kiinteä, kuiva, kantava, puhdas ja erotteluaineista vapaa. Poista huonosti kiinnittyneet vanhat maalikerrokset, liimamaalit ja irtonaiset rappauspalaset. Esikäsittele voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat proMineral-pohjamaalilla.

## Käsittely

Sekoita mineraalinen hienolaasti huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se telalla, harjalla tai siveltimellä. Älä käytä, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

### Sävytys:

Värillisiä pinnoitteita varten mineraalinen hienorappauslaasti voidaan sävyttää enintään 5 %:lla Universal-sävytykeskittimiä (vain LW-Oxyd-tyypit) tai proMineral-värimaaleilla.

### Päällystettävyyys:

Mineral-Feinputz sopii koristeelliseksi viimeistelypinnoitteeksi, mutta sen päälle voidaan myös maalata. Tähän suositellaan esimerkiksi proMineral-sisämaalia (valkoinen).

### Kuivumisaika:

Normaaleissa olosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta) kuivumisaika on noin 8-12 tuntia. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi pidentyä.

## Kulutus

1 kg riittää noin 1,8-2,5 m<sup>2</sup>:n pinta-alalle yhdellä maalikerroksella – alustan laadusta riippuen. Tarkka kulutusmäärä on selvitettävä tekemällä koemaalaus kohteeseen.

### Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

## Varastointi

Säilytä astiat tiiviisti suljettuina viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä.

## Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Korkean pH-arvon vuoksi vältä kosketusta silmiin ja ihoon. On suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on enintään 1 g/l.

### Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.