Pohjamaali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenumero 066302401 / EAN 4007955663126



Mineraalipohjainen pohjamaali. proMineral-pohjamaali luo kestävän ja tasaisesti imevän alustan, joka sopii erinomaisesti proMineral-tuotteilla tehtäviin jatkomaalauksiin. Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille (kuten kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille, muuraukselle ja betonille) sekä kipsilevyille, kipsikuitulevyille ja vastaaville alustoille sisätiloissa. Kuivuu läpinäkyväksi.

- ihanteellinen pohja kalkki-, savi- ja silikaattituotteille
- vahvistaa hiekkaisia ja liituisia alustoja
- säätelee imukykyä
- käyttövalmis
- vesihöyryä läpäisevä
- ilman säilöntäaineita ja pehmentimiä
- ei sisällä eläinperäisiä ainesosia

Soveltamisala

Mineraalinen pohjamaali sisäkäyttöön. Luo kestävän, tasaisesti imevän alustan proMineral-maalauksille ja kuivuu läpinäkyväksi.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas ja rasvaton. Poista irtonaiset vanhat maalikerrokset ja irronneet rappauspalaset. Peitä pinnat, joita ei tarvitse pohjamaalata, kalvolla ennen käsittelyä.

Käsittely

Sekoita pohjamaali ennen käyttöä ja levitä se laimentamattomana siveltimellä tai harjalla alustalle. Vältä roiskeita lasille, alumiinille, keramiikalle, marmorille ja vastaaville materiaaleille. Poista tahattomat roiskeet välittömästi vedellä. Suorita seuraavat työt vasta, kun pohjamaali on kuivunut täysin. Älä käytä, jos alustan ja huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.

Kuivumisaika:
Normaaleissa olosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta) kuivumisaika on noin 4 tuntia. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi pidentyä.

Kulutus

1 l riittää noin 6–8 m²:n pintaan yhdellä maalikerroksella – alustan laadusta riippuen. Tarkka kulutusmäärä selviää tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astiat tiiviisti suljettuina viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Puhelin +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Sähköposti info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Korkean pH-arvon vuoksi vältä kosketusta silmiin ja ihoon. On suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pro-mineral.com.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Puhelin +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Sähköposti info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.